

ForTii® MX15HR

Print Date: 2024-05-14

此快速入门指南提供了加工ForTii® MX15HR的关键设置，以确保最佳结晶，并防止材料由于水解或热负荷而降解。

它是注塑成型工艺的总结，可在“塑料搜寻者”中找到，网址为 <https://envalior.plasticsfinder.com>。

我们的在线指南提供了帮助材料加工和/或评估和解决潜在加工问题的建议。

物料处理

干燥

ForTii®

牌号具有吸湿性，会较快吸收空气中的水分。但在以下干燥条件下，吸湿是完全可逆的，不会影响材料质量。首选干燥器是露点保持在-30和-40°C/-22和-40°F之间的除湿干燥器。也可以使用带氮气净化的真空干燥器。热风干烘箱或料斗干燥机不适用于预干燥ForTii®牌号；使用这种干燥器可能会使物料无法达到最佳性能。

水分含量 [%]	时间 [h]	温度	
		[°C]	[°F]
0.1 - 0.2 出厂状态	2 - 4	100 - 130	212 - 266

温度设置

料筒温度

由于ForTii®

熔点高，该温度应设置得足够高，以提供均匀的熔体但不会过于接近的360°C/680°F的降解温度。建议平缓或上升的温度曲线。可通过调节料筒的大小和停留时间来优化设计。

模具	Melt	喷嘴	前端t	中部	尾部	
120 - 200°C	340-360°C	330-360°C	330-350°C	330-350°C	320-340°C	
248 - 392°F	644-680°F	626-680°F	626-662°F	626-662°F	608-644°F	

停留时间

ForTii® MX15HR的最佳熔体停留时间 (MRT) 为 ≤ 2 分钟，推荐使用最大注射量的50%以上。熔体停留时间不能超过4分钟。

完整的自助服务计算MRT可以使用以下[link](#)。

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。
卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显着变化。
版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。