

Akulon[®] Fuel Lock FLX-LP (K-X08836)

PA6-I

注塑成型

Print Date: 2024-09-17

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	1450 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	40 / -	MPa	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	>50 / -	%	ISO 527-1/-2
屈服应力	37 / -	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率	4.4 / -	%	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	100 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	80 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
其它性能	干 / 已调节		
密度	1040 / -	kg/m ³	ISO 1183

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。

卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。

卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。 未经 Envalior

事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。