

Akulon® K222–KGV6

PA6–GF30 FR(30)

Mit 30% Glasfasern verstärkt, wärmestabilisiert, flammwidrig (halogen– u. phosphorfrei)

Datum: 2025–10–04

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN		EINHEIT	TESTVERFAHREN
RHEOLOGISCHE KENNWERTE				TR. / KOND.
Verarbeitungsschwindung parallel	0.55	/ *	%	ISO 294–4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	0.9	/ *	%	ISO 294–4
MECHANISCHE KENNWERTE				TR. / KOND.
Zug–Modul	7800	/ 3500	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchspannung	95	/ 50	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchdehnung	3.2	/ 20	%	ISO 527–1/–2
Biegemodul	7500	/ 3700	MPa	ISO 178
Biegefestigkeit	160	/ 80	MPa	ISO 178
Charpy–Schlagzähigkeit (+23°C)	43	/ 80	kJ/m²	ISO 179/1eU
Charpy–Schlagzähigkeit (–30°C)	40	/ 40	kJ/m²	ISO 179/1eU
Charpy–Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	4	/ 7	kJ/m²	ISO 179/1eA
Charpy–Kerbschlagzähigkeit (–30°C)	3	/ 3	kJ/m²	ISO 179/1eA
THERMISCHE KENNWERTE				TR. / KOND.
Schmelztemperatur (10°C/min)	220	/ *	°C	ISO 11357–1/–3
Formbeständigkeitstemperatur (1.8 MPa)	180	/ *	°C	ISO 75–1/–2
Brennbarkeit bei nominal 1.5mm geprüfte Probekörperdicke	V–2	/ *	class	IEC 60695–11–10
Brennbarkeit bei Dicke 3.0mm geprüfte Probekörperdicke	1.5	/ *	mm	IEC 60695–11–10
Brennbarkeit bei Dicke 0.75mm	V–2	/ *	class	IEC 60695–11–10
	3	/ *	mm	IEC 60695–11–10

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und –vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Eigenschaftsdaten

Akulon® K222–KGV6

Datum: 2025–10–04

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
geprüfte Probekörperdicke	0.75 / *	mm	IEC 60695–11–10
Glühdrahtentflammbarkeitszahl GWFI	960 / –	°C	IEC 60695–2–12
GWFI – geprüfte Probekörperdicke (1)	1.6 / –	mm	IEC 60695–2–12
Glühdrahtentflammbarkeitszahl GWFI	960 / –	°C	IEC 60695–2–12
GWFI – geprüfte Probekörperdicke (2)	0.75 / –	mm	IEC 60695–2–12
Glühdrahtentzündungstemperatur GWIT	750 / –	°C	IEC 60695–2–13
GWIT – geprüfte Probekörperdicke (1)	1.6 / –	mm	IEC 60695–2–13
Glühdrahtentzündungstemperatur GWIT	775 / –	°C	IEC 60695–2–13
GWIT – geprüfte Probekörperdicke (2)	0.75 / –	mm	IEC 60695–2–13
ELEKTRISCHE KENNWERTE	TR. / KOND.		
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	525 / –	V	IEC 60112
SONSTIGE KENNWERTE	TR. / KOND.		
Wasseraufnahme	5.6 / *	%	Sim. to ISO 62
Feuchtigkeitsaufnahme	1.5 / *	%	Sim. to ISO 62
Dichte	1440 / –	kg/m³	ISO 1183

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und –vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.
Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.
Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.