

# Akulon® K224–PG3

## PA6–I–GF15

Mit 15% Glasfasern verstärkt, schlagzäh-modifiziert

Datum: 2025–10–04

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN		EINHEIT	TESTVERFAHREN
<b>RHEOLOGISCHE KENNWERTE</b>				<b>TR. / KOND.</b>
Verarbeitungsschwindung parallel	0.4 / *		%	Sim. to ISO 294–4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	1 / *		%	Sim. to ISO 294–4
<b>MECHANISCHE KENNWERTE</b>				<b>TR. / KOND.</b>
Zug–Modul	5400 / 2600		MPa	ISO 527–1/–2
Bruchspannung	105 / 60		MPa	ISO 527–1/–2
Bruchdehnung	4 / 15		%	ISO 527–1/–2
Charpy–Schlagzähigkeit (+23°C)	70 / 90		kJ/m²	ISO 179/1eU
Charpy–Schlagzähigkeit (–30°C)	70 / 70		kJ/m²	ISO 179/1eU
Charpy–Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	16 / 25		kJ/m²	ISO 179/1eA
Charpy–Kerbschlagzähigkeit (–30°C)	9 / 9		kJ/m²	ISO 179/1eA
<b>THERMISCHE KENNWERTE</b>				<b>TR. / KOND.</b>
Formbeständigkeitstemperatur (1.8 MPa)	185 / *		°C	ISO 75–1/–2
Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa)	205 / *		°C	ISO 75–1/–2
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	0.3 / *		E–4/°C	ISO 11359–1/–2
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	0.8 / *		E–4/°C	ISO 11359–1/–2
Brennbarkeit bei nominal 1.5mm	HB / *		class	IEC 60695–11–10
geprüfte Probekörperdicke	1.5 / *		mm	IEC 60695–11–10
<b>ELEKTRISCHE KENNWERTE</b>				<b>TR. / KOND.</b>
Dielektrizitätszahl (100Hz)	3.6 / 14		–	IEC 62631–2–1
Dielektrizitätszahl (1 MHz)	3.3 / 4.5		–	IEC 62631–2–1

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.  
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und –vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.  
Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.  
Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

## Eigenschaftsdaten

# Akulon® K224–PG3

Datum: 2025–10–04

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
Dielektr. Verlustfaktor (100Hz)	100 / 1500	E–4	IEC 62631–2–1
Dielektr. Verlustfaktor (1 MHz)	180 / 1200	E–4	IEC 62631–2–1
Spezifischer Durchgangswiderstand	>1E13 / >1E13	Ohm*m	IEC 62631–3–1
Spezifischer Oberflächenwiderstand	– / >1E15	Ohm	IEC 62631–3–2
Elektrische Durchschlagfestigkeit	25 / 20	kV/mm	IEC 60243–1
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	– / 500	V	IEC 60112
SONSTIGE KENNWERTE	TR. / KOND.		
Wasseraufnahme	6.8 / *	%	Sim. to ISO 62
Feuchtigkeitsaufnahme	2 / *	%	Sim. to ISO 62
Dichte	1200 / –	kg/m³	ISO 1183

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.  
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und –vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.  
Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.  
Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.