

# Akulon® K224-TG9

## PA6-GF45

Mit 45% Glasfasern verstärkt

Datum: 2025-10-04

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
<b>RHEOLOGISCHE KENNWERTE</b>			<i>TR. / KOND.</i>
Verarbeitungsschwindung parallel	0.15 / *	%	ISO 294-4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	0.95 / *	%	ISO 294-4
<b>MECHANISCHE KENNWERTE</b>			<i>TR. / KOND.</i>
Zug-Modul	14500 / 9100	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchspannung	220 / 140	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchdehnung	3.8 / 6	%	ISO 527-1/-2
Biegemodul	13500 / 8500	MPa	ISO 178
Biegefestigkeit	350 / 220	MPa	ISO 178
Zug-Modul (200°C)	4400	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchspannung (200°C)	45	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchdehnung (200°C)	8	%	ISO 527-1/-2
Charpy-Schlagzähigkeit (+23°C)	105 / 115	kJ/m²	ISO 179/1eU
Charpy-Schlagzähigkeit (-30°C)	100 / 95	kJ/m²	ISO 179/1eU
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	18 / 35	kJ/m²	ISO 179/1eA
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	13 / 13	kJ/m²	ISO 179/1eA
Izod-Kerbschlagzähigkeit (23°C)	20 / 30	kJ/m²	ISO 180/1A
<b>THERMISCHE KENNWERTE</b>			<i>TR. / KOND.</i>
Schmelztemperatur (10°C/min)	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
Formbeständigkeitstemperatur (1.8 MPa)	200 / *	°C	ISO 75-1/-2
Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa)	220 / *	°C	ISO 75-1/-2

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

# Eigenschaftsdaten

# Akulon® K224-TG9

Datum: 2025-10-04

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	0.2 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	0.5 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Brennbarkeit bei nominal 1.5mm	HB / *	class	IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	1.5 / *	mm	IEC 60695-11-10
Brennbarkeit bei Dicke 3.0mm	HB / *	class	IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	3 / *	mm	IEC 60695-11-10
Brennbarkeit bei Dicke 0.75mm	HB / *	class	IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	0.75 / *	mm	IEC 60695-11-10

## ELEKTRISCHE KENNWERTE

	TR. / KOND.		
Dielektrizitätszahl (100Hz)	3.5 / 14	—	IEC 62631-2-1
Dielektrizitätszahl (1 MHz)	5.2 / 4.5	—	IEC 62631-2-1
Dielektr. Verlustfaktor (100Hz)	50 / 3000	E-4	IEC 62631-2-1
Dielektr. Verlustfaktor (1 MHz)	150 / 1200	E-4	IEC 62631-2-1
Spezifischer Durchgangswiderstand	1E13 / 1E11	Ohm*m	IEC 62631-3-1
Spezifischer Oberflächenwiderstand	— / 1E14	Ohm	IEC 62631-3-2
Elektrische Durchschlagfestigkeit	25 / 20	kV/mm	IEC 60243-1
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	600 / 600	V	IEC 60112

## SONSTIGE KENNWERTE

	TR. / KOND.		
Wasseraufnahme	5 / *	%	Sim. to ISO 62
Feuchtigkeitsaufnahme	1.5 / *	%	Sim. to ISO 62
Dichte	1510 / —	kg/m³	ISO 1183

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.