

Akulon® K225-KV

PA6 FR(30)

Flammwidrig (halogenfrei), wärmestabilisiert

Datum: 2025-10-04

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN		EINHEIT	TESTVERFAHREN
RHEOLOGISCHE KENNWERTE				TR. / KOND.
Verarbeitungsschwindung parallel	1 / *	%		ISO 294-4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	1 / *	%		ISO 294-4
MECHANISCHE KENNWERTE				TR. / KOND.
Zug-Modul	4200 / 1600	MPa		ISO 527-1/-2
Nominelle Bruchdehnung	4 / >50	%		ISO 527-1/-2
Streckspannung	70 / 35	MPa		ISO 527-1/-2
Streckdehnung	3 / 30	%		ISO 527-1/-2
Charpy-Schlagzähigkeit (+23°C)	40 / –	kJ/m²		ISO 179/1eU
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	4 / 9	kJ/m²		ISO 179/1eA
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	3 / 5	kJ/m²		ISO 179/1eA
THERMISCHE KENNWERTE				TR. / KOND.
Schmelztemperatur (10°C/min)	220 / *	°C		ISO 11357-1/-3
Brennbarkeit bei nominal 1.5mm	V-2 / *	class		IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	1.5 / *	mm		IEC 60695-11-10
Brennbarkeit bei Dicke 3.0mm	V-2 / *	class		IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	3 / *	mm		IEC 60695-11-10
Brennbarkeit bei Dicke 0.4mm	V-2 / *	class		IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	0.4 / *	mm		IEC 60695-11-10
Brennbarkeit bei Dicke 0.75mm	V-2 / *	class		IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	0.75 / *	mm		IEC 60695-11-10

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Eigenschaftsdaten

Akulon® K225-KV

Datum: 2025-10-04

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
Glühdrahtentflammbarkeitszahl GWFI	960 / –	°C	IEC 60695-2-12
GWFI – geprüfte Probekörperdicke (1)	0.38 / –	mm	IEC 60695-2-12
Glühdrahtentflammbarkeitszahl GWFI	960 / –	°C	IEC 60695-2-12
GWFI – geprüfte Probekörperdicke (2)	3 / –	mm	IEC 60695-2-12
Glühdrahtentzündungstemperatur GWIT	930 / –	°C	IEC 60695-2-13
GWIT – geprüfte Probekörperdicke (1)	0.38 / –	mm	IEC 60695-2-13
Glühdrahtentzündungstemperatur GWIT	850 / –	°C	IEC 60695-2-13
GWIT – geprüfte Probekörperdicke (2)	3 / –	mm	IEC 60695-2-13

ELEKTRISCHE KENNWERTE

	TR. / KOND.		
Dielektrizitätszahl (100Hz)	3.3 / 8	–	IEC 62631-2-1
Dielektrizitätszahl (1 MHz)	3.2 / 3.6	–	IEC 62631-2-1
Dielektr. Verlustfaktor (100Hz)	90 / 1250	E-4	IEC 62631-2-1
Dielektr. Verlustfaktor (1 MHz)	200 / 800	E-4	IEC 62631-2-1
Spezifischer Durchgangswiderstand	>1E13 / 1E11	Ohm*m	IEC 62631-3-1
Spezifischer Oberflächenwiderstand	– / 1E14	Ohm	IEC 62631-3-2
Elektrische Durchschlagfestigkeit	30 / 25	kV/mm	IEC 60243-1
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	600 / –	V	IEC 60112

SONSTIGE KENNWERTE

	TR. / KOND.		
Wasseraufnahme	7.5 / *	%	Sim. to ISO 62
Feuchtigkeitsaufnahme	2 / *	%	Sim. to ISO 62
Dichte	1210 / –	kg/m³	ISO 1183

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.