



Arnite® TV4 260 S

Print Date: 2023年09月28日

- ✓ Amyl acetate at 23°C
- ✓ Amyl alcohol at 23°C
- i Aniline at 23°C
- i Anodizing liquid (HNO₃/H₂SO₄) at 23°C
- ✗ Aqua Regia (HCl/HNO₃) at 23°C
- i Aromatic hydrocarbons at 23°C
- ✓ Bariumsalts of mineral acids at 23°C
- ✓ Benzene at 23°C
- ✗ Benzene at 80°C
- ✗ Benzoic acid (20% by mass) at 23°C
- ✓ Benzoic acid (saturated) at 23°C
- ✓ Beverages at 23°C
- ✓ Bleaching agent (NaOCl) at 23°C
- ✓ Boric acid (10% by mass) at 23°C
- ✗ Boron trifluoride at 23°C
- ✓ Brake fluids (DOT 3/4) at 23°C
- ✗ Bromine water (saturated) at 23°C
- ✓ Bromochlorodifluoromethane at 23°C
- ✓ Bromotrifluoromethane at 23°C
- ✓ Butadiene at 23°C
- ✓ Butane at 23°C
- ✓ Butanediols at 23°C
- ✗ Butanediols at >140°C
- ✓ Butanols at 23°C
- ✓ Butene glycol at 23°C
- ✗ Butene glycol at >160°C
- ✓ Butene-1 at 23°C

弊社もしくは弊社の代理店から提供される製品に関するすべての情報は調査に基づいた信頼性のあるものではありませんがデータの性質上その種類にかかわらずEnvaliorはいかなる責任も負いません。

またこれらの表現または暗黙の表現について、その他これらのタイトル、商品性、特定目的への適合性、違反または取引の過程、慣習、取引慣行等から生じる補償問題、および前述の情報または製品から生じた手続きなどに関してもいかなる保証をいたしません。

お客様は与えられたすべての情報をご確認のうえご利用いただき、これらすべての情報から起こり得る結果については責任を持ってご利用ください。

一般的な値はあくまでも目安であり、拘束力のある仕様と解釈されるべきではありません。
このドキュメントは、この主題に関連する以前のすべてのバージョンを置き換えます。

製品中の着色剤または他の添加剤は、典型的な値に大きな変動を引き起こす可能性があります。

Copyright © Envaliorの書面による事前の許可なしに、情報のいかなる部分も、いかなる形式または手段（コピー、録音、またはその他の電子的または機械的方法を含む）で複製、配布、または送信することはできません。

2023。無断複写・転載を禁じます。



Arnite® TV4 260 S

Print Date: 2023年09月28日

- ✓ Butter at 23°C
- i Butyl acetate at 23°C
- i Butyl acrylate at 23°C
- ✓ Butyl glycolate at 23°C
- ✓ Butyl phthalate at 23°C
- ✓ Butyric acid (20% by mass) at 23°C
- ✓ Calcium chloride (saturated) at 23°C
- ✓ Calcium hydroxide (saturated) at 23°C
- i Calcium hypochloride (saturated) at 23°C
- ✓ Camphor (alcoholic) (50% by mass) at 23°C
- ✓ Caprolactam (50% by mass) at 23°C
- ✓ Casein at 23°C
- ✗ Chloramines (10% by mass) at 23°C
- ✗ Chlorine water at 23°C
- ✗ Chloroacetic acid (10% by mass) at 23°C
- ✓ Chlorobenzene at 23°C
- ✗ Chlorobenzene at 50°C
- ✓ Chlorobromomethane at 23°C
- ✓ Chlorodifluoroethane at 23°C
- ✓ Chlorodifluoromethane at 23°C
- ✓ Chlorofluoroethylene at 23°C
- ✗ Chloroform at 23°C
- ✗ Chlorosulfonic acid (10% by mass) at 23°C
- i Chromic acid (10% by mass) at 23°C
- ✓ cis-2-butene at 23°C
- ✓ Citric acid (10% by mass) at 23°C
- ✓ Copper(II) salt (10% by mass) at 23°C

弊社もしくは弊社の代理店から提供される製品に関するすべての情報は調査に基づいた信頼性のあるものではありませんがデータの性質上その種類にかかわらずEnvaliorはいかなる責任も負いません。

またこれらの表現または暗黙の表現について、その他これらのタイトル、商品性、特定目的への適合性、違反または取引の過程、慣習、取引慣行等から生じる補償問題、および前述の情報または製品から生じた手続きなどに関してもいかなる保証をいたしません。

お客様は与えられたすべての情報をご確認のうえご利用いただき、これらすべての情報から起こり得る結果については責任を持ってご利用ください。

一般的な値はあくまでも目安であり、拘束力のある仕様と解釈されるべきではありません。
このドキュメントは、この主題に関連する以前のすべてのバージョンを置き換えます。

製品中の着色剤または他の添加剤は、典型的な値に大きな変動を引き起こす可能性があります。

Copyright©

Envalior




























2023。無断複写・転載を禁じます。

Envaliorの書面による事前の許可なしに、情報のいかなる部分も、いかなる形式または手段（コピー、録音、またはその他の電子的または機械的方法を含む）で複製、配布、または送信することはできません。



Arnite® TV4 260 S

Print Date: 2023年09月28日

-  Cresols at 23°C
-  Cycloalcohols (incl their esters) at 23°C
-  Cycloalkanes at 23°C
-  Cycloalkanones at 23°C
-  Decalin at 23°C
-  Developer (photografic) at 23°C
-  Dibutyl phthalate at 23°C
-  Dibutyl phthalate at 60°C
-  Dichloroethane at 23°C
-  Dichloroethylene at 23°C
-  Dichlorofluoromethane at 23°C
-  Dichlorotetrafluoroethane at 23°C
-  Diethylene glycol at >140°C
-  Difluoromethane at 23°C
-  Dimethyl ether at 23°C
-  Dimethylformamide at 23°C
-  Dimethylsulfoxide at 23°C
-  Dioctyl phtalate at 23°C
-  Dioxan at 23°C
-  Dioxan at 60°C
-  Diphenyl ether at 80°C
-  Dipropyl ether at 23°C
-  Edible fats waxes and oils at 100°C
-  Electroplating bath (acidic) at 23°C
-  Electroplating bath (alkali) at 23°C
-  Ethane at 23°C
-  Ethylene at 23°C

弊社もしくは弊社の代理店から提供される製品に関するすべての情報は調査に基づいた信頼性のあるものではありませんがデータの性質上その種類にかかわらずEnvaliorはいかなる責任も負いません。

またこれらの表現または暗黙の表現について、その他これらのタイトル、商品性、特定目的への適合性、違反または取引の過程、慣習、取引慣行等から生じる補償問題、および前述の情報または製品から生じた手続きなどに関してもいかなる保証をいたしません。

お客様は与えられたすべての情報をご確認のうえご利用いただき、これらすべての情報から起こり得る結果については責任を持ってご利用ください。

一般的な値はあくまでも目安であり、拘束力のある仕様と解釈されるべきではありません。
このドキュメントは、この主題に関連する以前のすべてのバージョンを置き換えます。

製品中の着色剤または他の添加剤は、典型的な値に大きな変動を引き起こす可能性があります。




























Copyright©
Envaliorの書面による事前の許可なしに、情報のいかなる部分も、いかなる形式または手段（コピー、録音、またはその他の電子的または機械的方法を含む）で複製、配布、または送信することはできません。

2023。無断複写・転載を禁じます。



Arnite® TV4 260 S

Print Date: 2023年09月28日

-  Ethylene carbonate at 100°C
-  Ethylene carbonate at 50°C
-  Ethylene oxide at 23°C
-  Fatty acids at 23°C
-  Fatty alcohols at 23°C
-  Fixer (photografic) at 23°C
-  Fluorinated hydrocarbons at 70°C
-  Fluorine at 23°C
-  Formaldehyde (30% by mass) at 23°C
-  Formic acid (10% by mass) at 23°C
-  Formic acid (10% by mass) at 50°C
-  Fruit juices at 23°C
-  Fuel; Diesel at 85°C
-  Hardening oils at 23°C
-  Heating oils at 23°C
-  Heptane at 23°C
-  Hexafluoroisopropanol at 23°C
-  Hexamethylenetetramine at 23°C
-  Hexane at 23°C
-  Hydraulic fluids at 100°C
-  Hydrobromic acid (10% by mass) at 23°C
-  Hydrochloric acid (20% by mass) at 23°C
-  Hydrofluoric acid (40% by mass) at 23°C
-  Hydrogen at 23°C
-  Hydrogen peroxide (0.5% by mass) at 23°C
-  Hydrogen peroxide (3% by mass) at 23°C
-  Hydrogen peroxide (30% by mass) at 23°C

弊社もしくは弊社の代理店から提供される製品に関するすべての情報は調査に基づいた信頼性のあるものではありませんがデータの性質上その種類にかかわらずEnvaliorはいかなる責任も負いません。

またこれらの表現または暗黙の表現について、その他これらのタイトル、商品性、特定目的への適合性、違反または取引の過程、慣習、取引慣行等から生じる補償問題、および前述の情報または製品から生じた手続きなどに関してもいかなる保証をいたしません。

お客様は与えられたすべての情報をご確認のうえご利用いただき、これらすべての情報から起こり得る結果については責任を持ってご利用ください。

一般的な値はあくまでも目安であり、拘束力のある仕様と解釈されるべきではありません。
このドキュメントは、この主題に関連する以前のすべてのバージョンを置き換えます。

製品中の着色剤または他の添加剤は、典型的な値に大きな変動を引き起こす可能性があります。

Copyright © Envalior
Envaliorの書面による事前の許可なしに、情報のいかなる部分も、いかなる形式または手段（コピー、録音、またはその他の電子的または機械的方法を含む）で複製、配布、または送信することはできません。

2023。無断複写・転載を禁じます。



Arnite® TV4 260 S

Print Date: 2023年09月28日

- ✓ Hydrogen sulphide (10% by mass) at 23°C
- i Hydroiodic acid at 23°C
- ✓ Hydroquinone (5% by mass) at 23°C
- ✓ Impregnating oils at 23°C
- ✓ Ink at 23°C
- ✓ Iron(III)chloride (neutral) (10% by mass) at 23°C
- ✓ Isocyanates (aromatic) at 23°C
- ✓ Isooctane at 80°C
- ✓ Isopropanol at 23°C
- i Isopropanol at 60°C
- i Ketones (aliphatic) at 23°C
- ✓ Lactic acid at 10°C
- ✓ Lead acetate (10% by mass) at 23°C
- ✓ Linseed oil at 23°C
- ✓ Lithium bromide (10% by mass) at 23°C
- ✓ Lithium hydroxide (10% by mass) at 23°C
- ✗ Lithium hydroxide (10% by mass) at 80°C
- ✓ Lubricating oil (gear) at <130°C
- ✓ Lubricating oil (hydraulics) at <130°C
- ✓ Lubricating oil (transformers) at <130°C
- ✓ Magnesium salts (10% by mass) at 23°C
- ✓ Maleic acid (saturated) at 23°C
- ✓ Manganese salts (10% by mass) at 23°C
- ✓ Mercury at 23°C
- ✓ Methane at 23°C
- i Methyl acetate at 23°C
- ✓ Methyl ethyl ketone at 23°C

弊社もしくは弊社の代理店から提供される製品に関するすべての情報は調査に基づいた信頼性のあるものではありませんがデータの性質上その種類にかかわらずEnvaliorはいかなる責任も負いません。

またこれらの表現または暗黙の表現について、その他これらのタイトル、商品性、特定目的への適合性、違反または取引の過程、慣習、取引慣行等から生じる補償問題、および前述の情報または製品から生じた手続きなどに関してもいかなる保証をいたしません。

お客様は与えられたすべての情報をご確認のうえご利用いただき、これらすべての情報から起こり得る結果については責任を持ってご利用ください。

一般的な値はあくまでも目安であり、拘束力のある仕様と解釈されるべきではありません。
このドキュメントは、この主題に関連する以前のすべてのバージョンを置き換えます。

製品中の着色剤または他の添加剤は、典型的な値に大きな変動を引き起こす可能性があります。

Copyright © Envaliorの書面による事前の許可なしに、情報のいかなる部分も、いかなる形式または手段（コピー、録音、またはその他の電子的または機械的方法を含む）で複製、配布、または送信することはできません。

2023。無断複写・転載を禁じます。



Arnite® TV4 260 S

Print Date: 2023年09月28日

- ✓ Methyl formate at 23°C
- ✗ Methylene chloride at 23°C
- ✓ Milk at 23°C
- ✓ n-Butyl ether at 23°C
- ✓ n-Butyl glycol at 23°C
- ✓ Naphtha at 23°C
- ✓ Naphthalene at 23°C
- ✓ Naphthenic acids at 23°C
- ✓ Nickel salts (10% by mass) at 23°C
- ✓ Nitric acid (2% by mass) at 23°C
- i Nitric acid (conc.% by mass) at 23°C
- ✓ Nitrobenzene at 23°C
- i Nitrocellulose lacquers (alcoholic) at 23°C
- i Nitrocellulose lacquers (non-alcoholic) at 23°C
- ✓ Nitrogen oxides at 23°C
- ✓ Nitrotoluene at 23°C
- i Nitrous fumes at 23°C
- ✓ Nitrous oxide at 23°C
- ✓ Octane at 23°C
- ✓ Octene at 23°C
- ✓ Oil (transformers, switchgear) at 50°C
- ✓ Oils (vegetable, mineral, ethereal) at 23°C
- ✓ Oleic acid at 23°C
- ✗ Oleum (H₂SO₄+SO₃) at 23°C
- ✓ Oxalic acid (10% by mass) at 23°C
- ✗ Ozone at 23°C
- i Paint solvents at 23°C

弊社もしくは弊社の代理店から提供される製品に関するすべての情報は調査に基づいた信頼性のあるものではありませんがデータの性質上その種類にかかわらずEnvaliorはいかなる責任も負いません。

またこれらの表現または暗黙の表現について、その他これらのタイトル、商品性、特定目的への適合性、違反または取引の過程、慣習、取引慣行等から生じる補償問題、および前述の情報または製品から生じた手続きなどに関してもいかなる保証をいたしません。

お客様は与えられたすべての情報をご確認のうえご利用いただき、これらすべての情報から起こり得る結果については責任を持ってご利用ください。

一般的な値はあくまでも目安であり、拘束力のある仕様と解釈されるべきではありません。
このドキュメントは、この主題に関連する以前のすべてのバージョンを置き換えます。

製品中の着色剤または他の添加剤は、典型的な値に大きな変動を引き起こす可能性があります。

Copyright©

Envalior

2023。無断複写・転載を禁じます。

Envaliorの書面による事前の許可なしに、情報のいかなる部分も、いかなる形式または手段（コピー、録音、またはその他の電子的または機械的方法を含む）で複製、配布、または送信することはできません。



Arnite® TV4 260 S

Print Date: 2023年09月28日

- ✓ Palmatic acid at 80°C
- ✓ Paraffin at 23°C
- ✓ Petroleum at 23°C
- ✓ Petroleum ether and solvents at 80°C
- ✗ Phenol (alc. sol.) (70% by mass) at 23°C
- ✗ Phenol (conc.% by mass) at 23°C
- ✗ Phenol at >40°C
- ✓ Phosphate sol. (neutral, alkaline) (10% by mass) at 23°C
- ✓ Phosphine at 23°C
- ✗ Phosphoric acid (10% by mass) at 23°C
- ✓ Phosphoric acid (3% by mass) at 23°C
- ✗ Phosphoric acid (conc.% by mass) at 23°C
- ✓ Phthalic acid (saturated) at 23°C
- ✓ Polyols at 23°C
- ✓ Potassium bromide (10% by mass) at 23°C
- ✓ Potassium chloride (10% by mass) at 23°C
- ✗ Potassium chloride (10% by mass) at 70°C
- i Potassium dichromate (5% by mass) at 23°C
- ✗ Potassium hydroxide (50% by mass) at 23°C
- ✓ Potassium nitrate (10% by mass) at 23°C
- ✓ Potassium permanganate (1% by mass) at 23°C
- ✓ Propane at 23°C
- ✓ Propanol at 23°C
- ✗ Propanol at >100°C
- ✓ Propene at 23°C
- ✓ Propionic acid (5% by mass) at 23°C
- ✓ Pyruvic acid (10% by mass) at 23°C

弊社もしくは弊社の代理店から提供される製品に関するすべての情報は調査に基づいた信頼性のあるものではありませんがデータの性質上その種類にかかわらずEnvaliorはいかなる責任も負いません。

またこれらの表現または暗黙の表現について、その他これらのタイトル、商品性、特定目的への適合性、違反または取引の過程、慣習、取引慣行等から生じる補償問題、および前述の情報または製品から生じた手続きなどに関してもいかなる保証をいたしません。

お客様は与えられたすべての情報をご確認のうえご利用いただき、これらすべての情報から起こり得る結果については責任を持ってご利用ください。

一般的な値はあくまでも目安であり、拘束力のある仕様と解釈されるべきではありません。
このドキュメントは、この主題に関連する以前のすべてのバージョンを置き換えます。

製品中の着色剤または他の添加剤は、典型的な値に大きな変動を引き起こす可能性があります。




























Copyright © Envaliorの書面による事前の許可なしに、情報のいかなる部分も、いかなる形式または手段（コピー、録音、またはその他の電子的または機械的方法を含む）で複製、配布、または送信することはできません。

2023. 無断複写・転載を禁じます。



Arnite® TV4 260 S

Print Date: 2023年09月28日

-  Resorcinol (alcoholic) (50% by mass) at 23°C
-  Salicylic acid (saturated) at 23°C
-  Silane at 23°C
-  Silicone oils at <80°C
-  Soap solution (10% by mass) at 80°C
-  Sodium carbonate (10% by mass) at 23°C
-  Sodium chlorate (10% by mass) at 23°C
-  Sodium dodecylbenzenesulfonate at 23°C
-  Sodium hydrogen carbonate (10% by mass) at 23°C
-  Sodium hydrogen sulfate (10% by mass) at 23°C
-  Sodium hydrogen sulfite (10% by mass) at 23°C
-  Sodium hydroxide (10% by mass) at 23°C
-  Sodium hydroxide (10% by mass) at 80°C
-  Sodium hydroxide (50% by mass) at 23°C
-  Sodium hypochlorite (10% by mass) at 23°C
-  Sodium hypophosphite (10% by mass) at 23°C
-  Sodium lignosulfonate at 23°C
-  Sodium nitrilotriacetate (10% by mass) at 23°C
-  Sodium oleate at 23°C
-  Sodium salts (nitrate, sulfate) (10% by mass) at 23°C
-  Soldering fluid at 23°C
-  Steam at 23°C
-  Stearate at 23°C
-  Stearic acid at 23°C
-  Styrene at 80°C
-  Sulfonates (10% by mass) at 23°C
-  Sulfur at 23°C

弊社もしくは弊社の代理店から提供される製品に関するすべての情報は調査に基づいた信頼性のあるものではありませんがデータの性質上その種類にかかわらずEnvaliorはいかなる責任も負いません。

またこれらの表現または暗黙の表現について、その他これらのタイトル、商品性、特定目的への適合性、違反または取引の過程、慣習、取引慣行等から生じる補償問題、および前述の情報または製品から生じた手続きなどに関してもいかなる保証をいたしません。

お客様は与えられたすべての情報をご確認のうえご利用いただき、これらすべての情報から起こり得る結果については責任を持ってご利用ください。

一般的な値はあくまでも目安であり、拘束力のある仕様と解釈されるべきではありません。
このドキュメントは、この主題に関連する以前のすべてのバージョンを置き換えます。

製品中の着色剤または他の添加剤は、典型的な値に大きな変動を引き起こす可能性があります。

Copyright © Envalior
Envaliorの書面による事前の許可なしに、情報のいかなる部分も、いかなる形式または手段（コピー、録音、またはその他の電子的または機械的方法を含む）で複製、配布、または送信することはできません。

2023。無断複写・転載を禁じます。



Arnite® TV4 260 S

Print Date: 2023年09月28日

- ✓ Sulfur dioxide (dry) at 23°C
- ✓ Sulfur dioxide (moist) at 23°C
- ✓ Sulfur hexafluoride at 23°C
- ✓ Sulfuric acid (2% by mass) at 23°C
- ✗ Sulfuric acid (conc.% by mass) at 23°C
- ✓ Sulfurous acid (saturated) at 23°C
- ✓ Tartaric acid (10% by mass) at 23°C
- ✓ Tartaric acid (50% by mass) at 23°C
- i Tetrachloroethylene at 23°C
- ✗ Tetrachloroethylene at 80°C
- ✓ Tetrachloromethane at 23°C
- ✓ Tetrahydrofuran at 23°C
- ✓ Tetralin at 23°C
- ✓ Tetramethylenesulfone at 23°C
- ✗ Toluene at 100°C
- ✗ Trichloroacetic acid (50% by mass) at 23°C
- ✗ Trichloroacetic acid ethyl ester at 23°C
- ✓ Trichloroethane at 45°C
- ✗ Trichloroethanol at 23°C
- ✗ Trichloroethylene at 23°C
- ✗ Trichloroethylene at >40°C
- ✓ Trichlorotrifluoroethane at 23°C
- ✓ Trietanolamine at 23°C
- ✗ Trifluoroethanol at 23°C
- ✓ Turpentine oil at 23°C
- ✓ Turpentine substitute at 23°C
- ✗ Uranium fluoride at 23°C

弊社もしくは弊社の代理店から提供される製品に関するすべての情報は調査に基づいた信頼性のあるものではありませんがデータの性質上その種類にかかわらずEnvaliorはいかなる責任も負いません。

またこれらの表現または暗黙の表現について、その他これらのタイトル、商品性、特定目的への適合性、違反または取引の過程、慣習、取引慣行等から生じる補償問題、および前述の情報または製品から生じた手続きなどに関してもいかなる保証をいたしません。

お客様は与えられたすべての情報をご確認のうえご利用いただき、これらすべての情報から起こり得る結果については責任を持ってご利用ください。

一般的な値はあくまでも目安であり、拘束力のある仕様と解釈されるべきではありません。
このドキュメントは、この主題に関連する以前のすべてのバージョンを置き換えます。

製品中の着色剤または他の添加剤は、典型的な値に大きな変動を引き起こす可能性があります。

Copyright©

Envalior

2023。無断複写・転載を禁じます。

Envaliorの書面による事前の許可なしに、情報のいかなる部分も、いかなる形式または手段（コピー、録音、またはその他の電子的または機械的方法を含む）で複製、配布、または送信することはできません。



Arnite® TV4 260 S

Print Date: 2023年09月28日

- ✓ Uric acid (20% by mass) at 23°C
- ✓ Urine at 23°C
- ✓ Vaseline (acid free) at 23°C
- ✓ Vinyl bromide at 23°C
- ✓ Vinyl chloride at 23°C
- ✓ Vinyl fluoride at 23°C
- i Water (chlorinated) at 80°C
- ✓ Wax at 80°C
- ✗ Xylene at 100°C
- i Xylene at 23°C
- ✓ Yeast at 23°C
- ✓ Zinc bromide (30% by mass) at 23°C
- ✓ Zinc chloride (10% by mass) at 23°C
- ✓ Zinc chloride (37% by mass) at 23°C
- ✓ Zinc chloride at 23°C
- ✓ Zinc iodide (30% by mass) at 23°C
- ✓ Zinc nitrate (30% by mass) at 23°C
- ✓ Zinc thiocyanate (30% by mass) at 23°C
- ✓ Zinc(II)salts of mineral acids (10% by mass) at 23°C
- i アセトン 23°C
- ✓ エタノール 23°C 23°C
- i エチルアセテート 23°C
- ✓ ジエチルエーテル 23°C
- ✓ トルエン 23°C
- ✓ メタノール 23°C 23°C
- ✓ 水 23°C

弊社もしくは弊社の代理店から提供される製品に関するすべての情報は調査に基づいた信頼性のあるものではありませんがデータの性質上その種類にかかわらずEnvaliorはいかなる責任も負いません。

またこれらの表現または暗黙の表現について、その他これらのタイトル、商品性、特定目的への適合性、違反または取引の過程、慣習、取引慣行等から生じる補償問題、および前述の情報または製品から生じた手続きなどに関してもいかなる保証をいたしません。

お客様は与えられたすべての情報をご確認のうえご利用いただき、これらすべての情報から起こり得る結果については責任を持ってご利用ください。

一般的な値はあくまでも目安であり、拘束力のある仕様と解釈されるべきではありません。
このドキュメントは、この主題に関連する以前のすべてのバージョンを置き換えます。

製品中の着色剤または他の添加剤は、典型的な値に大きな変動を引き起こす可能性があります。

Copyright© Envalior
Envaliorの書面による事前の許可なしに、情報のいかなる部分も、いかなる形式または手段（コピー、録音、またはその他の電子的または機械的方法を含む）で複製、配布、または送信することはできません。

2023。無断複写・転載を禁じます。