

# Arnite® TV4 264 SN

## PBT-GF30 FR(17)

Mit 30% Glasfasern verstärkt, flammwidrig

Datum: 2025-11-14

- ✖ not resistant
- ⚠ limited resistant, tests necessary to verify
- ✓ resistant

### Chemikaliendisclaimer

Die hier gemachten Angaben zur Chemikalienbeständigkeit sind subjektive Einstufungen basierend auf Gewichts- und Dimensionsänderungen bzw. dem Grad der Schädigung ermittelt aus Beständigkeitsuntersuchungen in Anlehnung an eine der relevanten internationalen Normen (ISO 175, ISO 11403-3, ISO 4599, ISO 4600, ISO 6252 etc.) oder resultierend aus den Erfahrungen des Rohstoffherstellers beim erfolgreichen Einsatz des Werkstoffs. Da die Umgebungseinflüsse sehr individuell und anwendungsspezifisch über den gesamten Lebenszyklus eines Bauteils sein können, sollen die gemachten Angaben nur als Grundlage für eine erste Beurteilung dienen; sie sind nicht als Ersatz für eigene Versuche gedacht, um die Eignung eines Materials für einen spezifischen Einsatzfall sicherzustellen. Die Anwender müssen in jedem Falle eigene Versuche unter realitätsnahen Bedingungen durchführen und/oder ihre technischen Ansprechpartner beim Rohstoffhersteller konsultieren.

### Chemikalienbeständigkeit

- |   |   |
|---|---|
| A | <ul style="list-style-type: none"><li>✖ Acetic acid (10% by mass) at 23°C</li><li>✖ Acetic acid (95% by mass) at 23°C</li><li>⚠ Aceton bei 23°C</li><li>✓ Acetophenone at 23°C</li><li>✓ Acetylene at 23°C</li><li>✓ Aliphatic amines at 23°C</li><li>✓ Aliphatic hydrocarbons at 23°C</li><li>✓ Allyl alcohol at 23°C</li><li>✓ Aluminium acetate (saturated) at 23°C</li><li>✓ Aluminium hydroxide (saturated) at 23°C</li><li>✓ Aluminium salts of mineral acids (saturated) at 23°C</li><li>✓ Amino acids (saturated) at 23°C</li></ul> |
|---|---|

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.  
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

## Eigenschaftsdaten

# Arnite® TV4 264 SN

Datum: 2025-11-14

- i Ammonia at 23°C
- ✓ Ammonium salts of mineral acids (10% by mass) at 23°C
- ✗ Amyl acetate at 100°C
- ✓ Amyl acetate at 23°C
- ✓ Amyl alcohol at 23°C
- i Aniline at 23°C
- i Anodizing liquid (HNO3/H2SO4) at 23°C
- ✗ Aqua Regia (HCl/HNO3) at 23°C
- i Aromatic hydrocarbons at 23°C
- B** ✓ Bariumsalts of mineral acids at 23°C
- ✓ Benzene at 23°C
- ✗ Benzene at 80°C
- ✗ Benzoic acid (20% by mass) at 23°C
- ✓ Benzoic acid (saturated) at 23°C
- ✓ Beverages at 23°C
- ✓ Bleaching agent (NaOCl) at 23°C
- ✓ Boric acid (10% by mass) at 23°C
- ✗ Boron trifluoride at 23°C
- ✓ Brake fluids (DOT 3/4) at 23°C
- ✗ Bromine water (saturated) at 23°C
- ✓ Bromochlorodifluoromethane at 23°C
- ✓ Bromotrifluoromethane at 23°C
- ✓ Butadiene at 23°C
- ✓ Butane at 23°C
- ✓ Butanediols at 23°C
- ✗ Butanediols at >140°C
- ✓ Butanols at 23°C

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.  
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalor 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalor in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

## Eigenschaftsdaten

# Arnite® TV4 264 SN

Datum: 2025-11-14

- Butene glycol at 23°C
- Butene glycol at >160°C
- Butene-1 at 23°C
- Butter at 23°C
- i Butyl acetate at 23°C
- i Butyl acrylate at 23°C
- Butyl glycolate at 23°C
- Butyl phthalate at 23°C
- Butyric acid (20% by mass) at 23°C
- C**  Calcium chloride (saturated) at 23°C
- Calcium hydroxide (saturated) at 23°C
- i Calcium hypochloride (saturated) at 23°C
- Camphor (alcoholic) (50% by mass) at 23°C
- Caprolactam (50% by mass) at 23°C
- Casein at 23°C
- Chloramines (10% by mass) at 23°C
- Chlorine water at 23°C
- Chloroacetic acid (10% by mass) at 23°C
- Chlorobenzene at 23°C
- Chlorobenzene at 50°C
- Chlorobromomethane at 23°C
- Chlorodifluoroethane at 23°C
- Chlorodifluoromethane at 23°C
- Chlorofluoroethylene at 23°C
- Chloroform at 23°C
- Chlorosulfonic acid (10% by mass) at 23°C
- i Chromic acid (10% by mass) at 23°C

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für die vorgesehnen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

## Eigenschaftsdaten

# Arnite® TV4 264 SN

Datum: 2025-11-14

- cis-2-butene at 23°C
- Citric acid (10% by mass) at 23°C
- Copper(II) salt (10% by mass) at 23°C
- Cresols at 23°C
- Cycloalcohols (incl their esters) at 23°C
- Cycloalkanes at 23°C
- Cycloalkanones at 23°C
- D**  **i** Decalin at 23°C
- Developer (photographic) at 23°C
- Dibutyl phthalate at 23°C
- i** Dibutyl phthalate at 60°C
- Dichloroethane at 23°C
- Dichloroethylene at 23°C
- Dichlorofluoromethane at 23°C
- Dichlorotetrafluoroethane at 23°C
- Diethylene glycol at >140°C
- Diethylether bei 23°C
- Difluoromethane at 23°C
- Dimethyl ether at 23°C
- Dimethylformamide at 23°C
- Dimethylsulfoxide at 23°C
- Dioctyl phthalate at 23°C
- Dioxan at 23°C
- Dioxan at 60°C
- Diphenyl ether at 80°C
- Dipropyl ether at 23°C
- E**  Edible fats waxes and oils at 100°C

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.  
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für die vorgesehene Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalor 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalor in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

# Eigenschaftsdaten

# Arnite® TV4 264 SN

Datum: 2025-11-14

- Electroplating bath (acidic) at 23°C
- i Electroplating bath (alkali) at 23°C
- Ethane at 23°C
- Ethanol bei 23°C
- i Ethylacetat bei 23°C
- Ethylene at 23°C
- x Ethylene carbonate at 100°C
- x Ethylene carbonate at 50°C
- Ethylene oxide at 23°C
- F**  Fatty acids at 23°C
- Fatty alcohols at 23°C
- Fixer (photographic) at 23°C
- Fluorinated hydrocarbons at 70°C
- x Fluorine at 23°C
- Formaldehyde (30% by mass) at 23°C
- Formic acid (10% by mass) at 23°C
- i Formic acid (10% by mass) at 50°C
- Fruit juices at 23°C
- Fuel; Diesel at 85°C
- H**  Hardening oils at 23°C
- Heating oils at 23°C
- Heptane at 23°C
- x Hexafluoroisopropanol at 23°C
- Hexamethylenetetramine at 23°C
- Hexane at 23°C
- Hydraulic fluids at 100°C
- i Hydrobromic acid (10% by mass) at 23°C

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.  
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalor 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalor in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

# Eigenschaftsdaten

# Arnite® TV4 264 SN

Datum: 2025-11-14

- i Hydrochloric acid (20% by mass) at 23°C
- x Hydrofluoric acid (40% by mass) at 23°C
- ✓ Hydrogen at 23°C
- ✓ Hydrogen peroxide (0.5% by mass) at 23°C
- ✓ Hydrogen peroxide (3% by mass) at 23°C
- ✓ Hydrogen peroxide (30% by mass) at 23°C
- ✓ Hydrogen sulphide (10% by mass) at 23°C
- i Hydroiodic acid at 23°C
- ✓ Hydroquinone (5% by mass) at 23°C
- I ✓ Impregnating oils at 23°C
- ✓ Ink at 23°C
- ✓ Iron(III)chloride (neutral) (10% by mass) at 23°C
- ✓ Isocyanates (aromatic) at 23°C
- ✓ Isooctane at 80°C
- ✓ Isopropanol at 23°C
- i Isopropanol at 60°C
- K i Ketones (aliphatic) at 23°C
- L ✓ Lactic acid at 10°C
- ✓ Lead acetate (10% by mass) at 23°C
- ✓ Linseed oil at 23°C
- ✓ Lithium bromide (10% by mass) at 23°C
- ✓ Lithium hydroxide (10% by mass) at 23°C
- x Lithium hydroxide (10% by mass) at 80°C
- ✓ Lubricating oil (gear) at <130°C
- ✓ Lubricating oil (hydraulics) at <130°C
- ✓ Lubricating oil (transformers) at <130°C
- M ✓ Magnesium salts (10% by mass) at 23°C

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.  
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für die vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

## Eigenschaftsdaten

# Arnite® TV4 264 SN

Datum: 2025-11-14

- Maleic acid (saturated) at 23°C
- Manganese salts (10% by mass) at 23°C
- Mercury at 23°C
- Methane at 23°C
- Methanol bei 23°C
- i Methyl acetate at 23°C
- Methyl ethyl ketone at 23°C
- Methyl formate at 23°C
- x Methylene chloride at 23°C
- Milk at 23°C
- N**  n-Butyl ether at 23°C
- n-Butyl glycol at 23°C
- Naphtha at 23°C
- Naphthalene at 23°C
- Naphthenic acids at 23°C
- Nickel salts (10% by mass) at 23°C
- Nitric acid (2% by mass) at 23°C
- i Nitric acid (conc.% by mass) at 23°C
- Nitrobenzene at 23°C
- i Nitrocellulose lacquers (alcoholic) at 23°C
- i Nitrocellulose lacquers (non-alcoholic) at 23°C
- Nitrogen oxides at 23°C
- Nitrotoluene at 23°C
- i Nitrous fumes at 23°C
- Nitrous oxide at 23°C
- O**  Octane at 23°C
- Octene at 23°C

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.  
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für die vorgesehene Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

# Eigenschaftsdaten

# Arnite® TV4 264 SN

Datum: 2025-11-14

- Oil (transformers, switchgear) at 50°C
- Oils (vegetable, mineral, ethereal) at 23°C
- Oleic acid at 23°C
- Oleum (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>+SO<sub>3</sub>) at 23°C
- Oxalic acid (10% by mass) at 23°C
- Ozone at 23°C
- P**  **i** Paint solvents at 23°C
- Palmitic acid at 80°C
- Paraffin at 23°C
- Petroleum at 23°C
- Petroleum ether and solvents at 80°C
- Phenol (alc. sol.) (70% by mass) at 23°C
- Phenol (conc.% by mass) at 23°C
- Phenol at >40°C
- Phosphate sol. (neutral, alkaline) (10% by mass) at 23°C
- Phosphine at 23°C
- Phosphoric acid (10% by mass) at 23°C
- Phosphoric acid (3% by mass) at 23°C
- Phosphoric acid (conc.% by mass) at 23°C
- Phthalic acid (saturated) at 23°C
- Polyols at 23°C
- Potassium bromide (10% by mass) at 23°C
- Potassium chloride (10% by mass) at 23°C
- Potassium chloride (10% by mass) at 70°C
- i** Potassium dichromate (5% by mass) at 23°C
- Potassium hydroxide (50% by mass) at 23°C
- Potassium nitrate (10% by mass) at 23°C

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

## Eigenschaftsdaten

# Arnite® TV4 264 SN

Datum: 2025-11-14

- Potassium permanganate (1% by mass) at 23°C
- Propane at 23°C
- Propanol at 23°C
- Propanol at >100°C
- Propene at 23°C
- Propionic acid (5% by mass) at 23°C
- Pyruvic acid (10% by mass) at 23°C
- R**  Resorcinol (alcoholic) (50% by mass) at 23°C
- S**  Salicylic acid (saturated) at 23°C
- Silane at 23°C
- Silicone oils at <80°C
- Soap solution (10% by mass) at 80°C
- Sodium carbonate (10% by mass) at 23°C
- Sodium chlorate (10% by mass) at 23°C
- Sodium dodecylbenzenesulfonate at 23°C
- Sodium hydrogen carbonate (10% by mass) at 23°C
- Sodium hydrogen sulfate (10% by mass) at 23°C
- Sodium hydrogen sulfite (10% by mass) at 23°C
- Sodium hydroxide (10% by mass) at 23°C
- Sodium hydroxide (10% by mass) at 80°C
- Sodium hydroxide (50% by mass) at 23°C
- Sodium hypochlorite (10% by mass) at 23°C
- Sodium hypophosphite (10% by mass) at 23°C
- Sodium lignosulfonate at 23°C
- Sodium nitrilotriacetate (10% by mass) at 23°C
- Sodium oleate at 23°C
- Sodium salts (nitrate, sulfate) (10% by mass) at 23°C

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für die vorgesehene Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

## Eigenschaftsdaten

# Arnite® TV4 264 SN

Datum: 2025-11-14

- Soldering fluid at 23°C
- Steam at 23°C
- Stearate at 23°C
- Stearic acid at 23°C
- Styrene at 80°C
- Sulfonates (10% by mass) at 23°C
- Sulfur at 23°C
- Sulfur dioxide (dry) at 23°C
- Sulfur dioxide (moist) at 23°C
- Sulfur hexafluoride at 23°C
- Sulfuric acid (2% by mass) at 23°C
- Sulfuric acid (conc.% by mass) at 23°C
- Sulfurous acid (saturated) at 23°C
- Tartaric acid (10% by mass) at 23°C
- Tartaric acid (50% by mass) at 23°C
- Tetrachloroethylene at 23°C
- Tetrachloroethylene at 80°C
- Tetrachloromethane at 23°C
- Tetrahydrofuran at 23°C
- Tetralin at 23°C
- Tetramethylenesulfone at 23°C
- Toluene at 100°C
- Toluol bei 23°C
- Trichloroacetic acid (50% by mass) at 23°C
- Trichloroacetic acid ethyl ester at 23°C
- Trichloroethane at 45°C
- Trichloroethanol at 23°C

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.  
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

# Eigenschaftsdaten

# Arnite® TV4 264 SN

Datum: 2025-11-14

- Trichloroethylene at 23°C
- Trichloroethylene at >40°C
- Trichlorotrifluoroethane at 23°C
- Trietanolamine at 23°C
- Trifluoroethanol at 23°C
- Turpentine oil at 23°C
- Turpentine substitute at 23°C
- U**  Uranium fluoride at 23°C
- Uric acid (20% by mass) at 23°C
- Urine at 23°C
- V**  Vaseline (acid free) at 23°C
- Vinyl bromide at 23°C
- Vinyl chloride at 23°C
- Vinyl fluoride at 23°C
- W**  Wasser bei 23°C
- Water (chlorinated) at 80°C
- Wax at 80°C
- X**  Xylene at 100°C
- Xylene at 23°C
- Y**  Yeast at 23°C
- Z**  Zinc bromide (30% by mass) at 23°C
- Zinc chloride (10% by mass) at 23°C
- Zinc chloride (37% by mass) at 23°C
- Zinc chloride at 23°C
- Zinc iodide (30% by mass) at 23°C
- Zinc nitrate (30% by mass) at 23°C
- Zinc thiocyanate (30% by mass) at 23°C

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und –vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

## Eigenschaftsdaten

# Arnite® TV4 264 SN

Datum: 2025-11-14



Zinc(II)salts of mineral acids (10% by mass) at 23°C

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.  
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.