性能

Envalior
Imagine the Future

Arnitel® CM600-V

TPC-ES FR(30)

挤出, 阻燃(无卤)

Print Date: 2025-11-20

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	**数值**		
熔体体积流动速率	13	cm³/10min	ISO 1133
温度	230	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
机械性能	**数值**		
绍氏硬度D (3s)	62	–	ISO 868
绍氏硬度D (15s)	62	–	ISO 868
拉伸模量	500	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	18	MPa	ISO 527-1/-2
标称断裂应变	200	%	ISO 527-1/-2
5%应变时的应力	17	MPa	ISO 527-1/-2
10%应变时的应力	20	MPa	ISO 527-1/-2
50%应变时的应力	18	MPa	ISO 527-1/-2
100%应变时的应力	17	MPa	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	11	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	3	kJ/m²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	11	kJ/m²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度(-20°C)	3.2	kJ/m²	ISO 180/1A
23°C时恒定应变下的永久变形	23	%	ISO 815
70°C时恒定应变下的永久变形	50	%	ISO 815
机械性能 (冲压)	**数值**		
断裂应力 (垂直)	17	MPa	ISO 527-1/-2
5%应变时的应力(垂直)	16	MPa	ISO 527-1/-2
10%应变时的应力(垂直)	19	MPa	ISO 527-1/-2

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显着变化。
版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。

性能

Arnitel® CM600-V

Print Date: 2025-11-20

性能	典型资料	单位	测试方法
50%应变时的应力(垂直)	17	MPa	ISO 527-1/-2
100%应变时的应力(垂直)	16	MPa	ISO 527-1/-2
撕裂强度 (垂直)	131	kN/m	ISO 34-1; Method B
撕裂强度 (平行)	134	kN/m	ISO 34-1; Method B
断裂应变 (垂直)	310	%	ISO 527-1/-2

热性能	数值		
熔融温度(10°C/min)	205	°C	ISO 11357-1/-3
维卡软化温度(50°C/h 50N)	85	°C	ISO 306
线热膨胀系数(平行)	1.25	E−4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	1.23	E−4/°C	ISO 11359-1/-2

电性能	数值		
相对介电常数(100Hz)	4.2	−	IEC 62631-2-1
相对介电常数(1MHz)	3.7	−	IEC 62631-2-1
介质损耗因子(100Hz)	157	E−4	IEC 62631-2-1
介质损耗因子(1MHz)	385	E−4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	>1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
介电强度	26.3	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	600	V	IEC 60112

其它性能	数值		
密度	1320	kg/m³	ISO 1183
吸湿率	0.1	%	Sim. to ISO 62

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显着变化。
版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。