

# Arnitel<sup>®</sup> CM620-S

## TPC-ES FR

64 Shore D, Extrusion, flammwidrig

Datum: 2024-06-11

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
<b>RHEOLOGISCHE KENNWERTE</b>		<b>WERT</b>	
Schmelzevolumenrate	15	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Temperatur	230	°C	ISO 1133
Belastung	2.16	kg	ISO 1133
<b>MECHANISCHE KENNWERTE</b>		<b>WERT</b>	
Shorehärte D (3s)	64	–	ISO 868
Shorehärte D (15s)	61	–	ISO 868
Tensile modulus	330	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchspannung	35	MPa	ISO 527-1/-2
Nominelle Bruchdehnung	440	%	ISO 527-1/-2
Spannung bei 5% Dehnung	15	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 10% Dehnung	20	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 50% Dehnung	23	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 100% Dehnung	20	MPa	ISO 527-1/-2
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	30	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Izod-Kerbschlagzähigkeit (23°C)	24	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
Izod-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	4.4	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
Verformungsrest unter konstanter Dehnung bei 70 °C	40	%	ISO 815

### MECHANISCHE KENNWERTE (GESTANZT) WERT

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

# Arnitel<sup>®</sup> CM620-S

Datum: 2024-06-11

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
Bruchspannung (senkrecht)	34	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 5% Dehnung (senkrecht)	14	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 10% Dehnung (senkrecht)	19	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 50% Dehnung (senkrecht)	20	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 100% Dehnung (senkrecht)	18	MPa	ISO 527-1/-2
Reissfestigkeit (senkrecht)	171	kN/m	ISO 34-1; Method B
Reissfestigkeit (parallel)	187	kN/m	ISO 34-1; Method B
Bruchdehnung (senkrecht)	530	%	ISO 527-1/-2
<b>THERMISCHE KENNWERTE</b>		<b>WERT</b>	
Schmelztemperatur (10°C/min)	205	°C	ISO 11357-1/-3
Vicat-Erweichungstemperatur (50°C/h 50N)	95	°C	ISO 306
Brennbarkeit bei Dicke 0.75mm	V-2	class	IEC 60695-11-10
<b>ELEKTRISCHE KENNWERTE</b>		<b>WERT</b>	
Dielektrizitätszahl (100Hz)	4.3	-	IEC 62631-2-1
Dielektr. Verlustfaktor (1 MHz)	495	E-4	IEC 62631-2-1
Spezifischer Durchgangswiderstand	>1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
Spezifischer Oberflächenwiderstand	>1E15	Ohm	IEC 62631-3-2
Elektrische Durchschlagfestigkeit	14.4	kV/mm	IEC 60243-1
<b>SONSTIGE KENNWERTE</b>		<b>WERT</b>	
Dichte	1330	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
Feuchtigkeitsaufnahme	0.1	%	Sim. to ISO 62

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.