

Arnitel[®] Care L155E

TPC-ET

55 Shore D, mittlere Viskosität, Medical grade, zugelassen für Lebensmittelkontakt

Datum: 2024-07-03

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	Einheit	TESTVERFAHREN
RHEOLOGISCHE KENNWERTE			
	WERT		
Schmelzevolumenrate	9	cm ³ /10min	ISO 1133
Temperatur	230	°C	ISO 1133
Belastung	2.16	kg	ISO 1133
MECHANISCHE KENNWERTE			
	WERT		
Shorehärte D (3s)	52	–	ISO 868
Tensile modulus	175	MPa	ISO 527-1/-2
Streckspannung	14	MPa	ISO 527-1/-2
Streckdehnung	20	%	ISO 527-1/-2
Nominelle Bruchdehnung	420	%	ISO 527-1/-2
Spannung bei 5% Dehnung	7	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 10% Dehnung	11	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 50% Dehnung	14	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 100% Dehnung	14	MPa	ISO 527-1/-2
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	N	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	25	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Biegemodul	180	MPa	ISO 178
Verformungsrest unter konstanter Dehnung bei 70 °C	40	%	ISO 815
MECHANISCHE KENNWERTE (GESTANZT)			
	WERT		
Bruchspannung (senkrecht)	41	MPa	ISO 527-1/-2

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Eigenschaftsdaten

Arnitel[®] Care L155E

Datum: 2024-07-03

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
Reissfestigkeit (senkrecht)	125	kN/m	ISO 34-1; Method B
Reissfestigkeit (parallel)	134	kN/m	ISO 34-1; Method B
Bruchdehnung (senkrecht)	820	%	ISO 527-1/-2

THERMISCHE KENNWERTE	WERT		
Schmelztemperatur (10°C/min)	207	°C	ISO 11357-1/-3
Vicat-Erweichungstemperatur (50°C/h 50N)	90	°C	ISO 306
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	1.5	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	1.5	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Brennbarkeit bei nominal 1.5mm	HB	class	IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	1.5	mm	IEC 60695-11-10

ELEKTRISCHE KENNWERTE	WERT		
Dielektrizitätszahl (100Hz)	4.4	–	IEC 62631-2-1
Dielektrizitätszahl (1 MHz)	4	–	IEC 62631-2-1
Dielektr. Verlustfaktor (1 MHz)	400	E-4	IEC 62631-2-1
Spezifischer Durchgangswiderstand	1E11	Ohm*m	IEC 62631-3-1
Elektrische Durchschlagfestigkeit	21	kV/mm	IEC 60243-1

SONSTIGE KENNWERTE	WERT		
Dichte	1200	kg/m ³	ISO 1183
Wasseraufnahme	0.65	%	Sim. to ISO 62
Feuchtaufnahme	0.2	%	Sim. to ISO 62

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.