

Arnitel® Care L274E

TPC-ET

Spritzguss, zugelassen für Lebensmittelkontakt, Medical grade

Datum: 2024-11-05

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
RHEOLOGISCHE KENNWERTE		WERT	
Schmelzevolumenrate	18	cm³/10min	ISO 1133
Temperatur	230	°C	ISO 1133
Belastung	2.16	kg	ISO 1133
Verarbeitungsschwindung parallel	1.75	%	Sim. to ISO 294-4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	2	%	Sim. to ISO 294-4
MECHANISCHE KENNWERTE		WERT	
Shorehärte D (3s)	70	—	ISO 868
Tensile modulus	1000	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchspannung	41	MPa	ISO 527-1/-2
Nominelle Bruchdehnung	350	%	ISO 527-1/-2
Spannung bei 5% Dehnung	32	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 10% Dehnung	34	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 50% Dehnung	25	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 100% Dehnung	26	MPa	ISO 527-1/-2
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	10	kJ/m²	ISO 179/1eA
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	6	kJ/m²	ISO 179/1eA
Izod-Kerbschlagzähigkeit (23°C)	9	kJ/m²	ISO 180/1A
Biegemodul	1050	MPa	ISO 178
Verformungsrest unter konstanter Dehnung bei 70 °C	35	%	ISO 815

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Eigenschaftsdaten

Arnitel® Care L274E

Datum: 2024-11-05

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
MECHANISCHE KENNWERTE (GESTANZT)			
Bruchspannung (senkrecht)	35	MPa	ISO 527-1/-2
Reissfestigkeit (senkrecht)	242	kN/m	ISO 34-1; Method B
Reissfestigkeit (parallel)	242	kN/m	ISO 34-1; Method B
Bruchdehnung (senkrecht)	400	%	ISO 527-1/-2
THERMISCHE KENNWERTE			
Schmelztemperatur (10°C/min)	221	°C	ISO 11357-1/-3
Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa)	120	°C	ISO 75-1/-2
Vicat-Erweichungstemperatur (50°C/h 50N)	160	°C	ISO 306
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	1.65	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	1.65	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Brennbarkeit bei nominal 1.5mm	HB	class	IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	1.5	mm	IEC 60695-11-10
ELEKTRISCHE KENNWERTE			
Dielektrizitätszahl (100Hz)	3.7	–	IEC 62631-2-1
Dielektrizitätszahl (1 MHz)	3.3	–	IEC 62631-2-1
Dielektr. Verlustfaktor (1 MHz)	300	E-4	IEC 62631-2-1
Spezifischer Durchgangswiderstand	1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
Elektrische Durchschlagfestigkeit	23	kV/mm	IEC 60243-1
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	600	V	IEC 60112
SONSTIGE KENNWERTE			
Dichte	1290	kg/m³	ISO 1183
Scheinbare Dichte	830	kg/m³	ISO 60
Wasseraufnahme	0.6	%	Sim. to ISO 62

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Eigenschaftsdaten

Arnitel® Care L274E

Datum: 2024-11-05

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
Feuchtigkeitsaufnahme	0.15	%	Sim. to ISO 62

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.