

Arnitel® EB464

TPC-ET

Blasformtype

Datum: 2025-11-16

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
RHEOLOGISCHE KENNWERTE		WERT	
Schmelzevolumenrate	8	cm³/10min	ISO 1133
Temperatur	230	°C	ISO 1133
Belastung	10	kg	ISO 1133
Verarbeitungsschwindung parallel	1.5	%	Sim. to ISO 294-4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	2	%	Sim. to ISO 294-4
MECHANISCHE KENNWERTE		WERT	
Shorehärte D (3s)	39	—	ISO 868
Shorehärte D (15s)	39	—	ISO 868
Tensile modulus	67	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchspannung	215	MPa	ISO 527-1/-2
Nominelle Bruchdehnung	300	%	ISO 527-1/-2
Spannung bei 5% Dehnung	3.4	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 10% Dehnung	6	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 50% Dehnung	11	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 100% Dehnung	13.9	MPa	ISO 527-1/-2
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	N	kJ/m²	ISO 179/1eA
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	N	kJ/m²	ISO 179/1eA
Izod-Kerbschlagzähigkeit (23°C)	N	kJ/m²	ISO 180/1A
Izod-Kerbschlagzähigkeit (-20°C)	N	kJ/m²	ISO 180/1A
Reißfestigkeit	95	kN/m	ISO 34-1; Method B

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Eigenschaftsdaten

Arnitel® EB464

Datum: 2025-11-16

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
MECHANISCHE KENNWERTE (GESTANZT) WERT			
Bruchspannung (senkrecht)	32	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 5% Dehnung (senkrecht)	3.4	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 10% Dehnung (senkrecht)	5.7	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 50% Dehnung (senkrecht)	8.5	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 100% Dehnung (senkrecht)	9	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchdehnung (senkrecht)	950	%	ISO 527-1/-2
Spannung bei 10% Dehnung (parallel)	5	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 10% Dehnung (parallel) (-40°C)	12.5	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 10% Dehnung (parallel) (100°C)	2.6	MPa	ISO 527-1/-2
Reissfestigkeit (senkrecht)	106	kN/m	ISO 34-1; Method B
Reissfestigkeit (parallel)	95	kN/m	ISO 34-1; Method B
THERMISCHE KENNWERTE WERT			
Schmelztemperatur (10°C/min)	213	°C	ISO 11357-1/-3
Vicat-Erweichungstemperatur (50°C/h 10N)	150	°C	ISO 306
SONSTIGE KENNWERTE WERT			
Dichte	1150	kg/m³	ISO 1183
Wasseraufnahme	0.7	%	Sim. to ISO 62
Feuchtigkeitsaufnahme	0.3	%	Sim. to ISO 62

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.
Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.
Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.