

# Arnitel<sup>®</sup> ECO M700

## TPC

22% Renewable Content, Extrusionstype, zugelassen für Lebensmittelkontakt

Datum: 2024-07-03

### Sustainability

Bio-based

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	Einheit	TESTVERFAHREN
<b>RHEOLOGISCHE KENNWERTE</b>		<b>WERT</b>	
Schmelzevolumenrate	5	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Temperatur	230	°C	ISO 1133
Belastung	2.16	kg	ISO 1133
Verarbeitungsschwindung parallel	1.5	%	ISO 294-4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	1.75	%	ISO 294-4
Verarbeitungsschwindung parallel	1.5	%	Sim. to ISO 294-4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	1.75	%	Sim. to ISO 294-4
<b>MECHANISCHE KENNWERTE</b>		<b>WERT</b>	
Shorehärte D (3s)	65	–	ISO 868
Tensile modulus	340	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchspannung	27	MPa	ISO 527-1/-2
Nominelle Bruchdehnung	105	%	ISO 527-1/-2
Spannung bei 5% Dehnung	17	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 10% Dehnung	23	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 50% Dehnung	26	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 100% Dehnung	27	MPa	ISO 527-1/-2
Izod-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	4.8	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
Biegemodul	350	MPa	ISO 178

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

# Arnitel<sup>®</sup> ECO M700

Datum: 2024-07-03

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
Verformungsrest unter konstanter Dehnung bei 70 °C	40	%	ISO 815
<b>MECHANISCHE KENNWERTE (GESTANZT) WERT</b>			
Bruchspannung (senkrecht)	49	MPa	ISO 527-1/-2
Reissfestigkeit (senkrecht)	169	kN/m	ISO 34-1; Method B
Reissfestigkeit (parallel)	190	kN/m	ISO 34-1; Method B
Bruchdehnung (senkrecht)	640	%	ISO 527-1/-2
<b>THERMISCHE KENNWERTE WERT</b>			
Schmelztemperatur (10°C/min)	210	°C	ISO 11357-1/-3
Vicat-Erweichungstemperatur (50°C/h 50N)	99	°C	ISO 306
<b>ELEKTRISCHE KENNWERTE WERT</b>			
Spezifischer Durchgangswiderstand	>1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
Spezifischer Oberflächenwiderstand	>1E15	Ohm	IEC 62631-3-2
Elektrische Durchschlagfestigkeit	20	kV/mm	IEC 60243-1
<b>SONSTIGE KENNWERTE WERT</b>			
Dichte	1230	kg/m³	ISO 1183
Feuchtigkeitsaufnahme	0.01	%	Sim. to ISO 62

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.