

Arnitel® PB420

TPC-ET

Blasformtype

Datum: 2025-10-04

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
RHEOLOGISCHE KENNWERTE			WERT
Schmelzevolumenrate	10	cm³/10min	ISO 1133
Temperatur	230	°C	ISO 1133
Belastung	10	kg	ISO 1133
MECHANISCHE KENNWERTE			WERT
Shorehärte D (3s)	38	—	ISO 868
Tensile modulus	70	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchspannung	19	MPa	ISO 527-1/-2
Nominelle Bruchdehnung	170	%	ISO 527-1/-2
Spannung bei 5% Dehnung	3.7	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 10% Dehnung	6.2	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 50% Dehnung	12.2	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 100% Dehnung	16	MPa	ISO 527-1/-2
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	N	kJ/m²	ISO 179/1eA
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	N	kJ/m²	ISO 179/1eA
Izod-Kerbschlagzähigkeit (23°C)	N	kJ/m²	ISO 180/1A
Izod-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	N	kJ/m²	ISO 180/1A
MECHANISCHE KENNWERTE (GESTANZT)			WERT
Bruchspannung (senkrecht)	28	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 5% Dehnung (senkrecht)	3.7	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 10% Dehnung (senkrecht)	5.9	MPa	ISO 527-1/-2

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.
 Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.
 Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.
 Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Eigenschaftsdaten

Arnitel® PB420

Datum: 2025-10-04

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
Spannung bei 50% Dehnung (senkrecht)	9.3	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 100% Dehnung (senkrecht)	10.2	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchdehnung (senkrecht)	740	%	ISO 527-1/-2
Spannung bei 10% Dehnung (parallel)	5.5	MPa	ISO 527-1/-2
Spannung bei 10% Dehnung (parallel) (100°C)	2.9	MPa	ISO 527-1/-2
Reissfestigkeit (senkrecht)	107	kN/m	ISO 34-1; Method B
Reissfestigkeit (parallel)	106	kN/m	ISO 34-1; Method B
THERMISCHE KENNWERTE	WERT		
Schmelztemperatur (10°C/min)	210	°C	ISO 11357-1/-3
Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa)	65	°C	ISO 75-1/-2
SONSTIGE KENNWERTE	WERT		
Dichte	1180	kg/m³	ISO 1183

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.
Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.
Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.