

Arnitel[®] VT7812

TPC-ET

フィルム押し, 高通気性, 要事前乾燥

Print Date: 2024年09月17日

| 諸特性 | 代表値 | 単位 | 試験方法 |
|------------------------|------|------------------------|----------------|
| 成形特性 | | | |
| メルトボリュームフローレイト | 9 | cm ³ /10min | ISO 1133 |
| 温度 | 230 | °C | ISO 1133 |
| 荷重 | 10 | kg | ISO 1133 |
| 機械特性 | | | |
| ショアD硬度 (3s) | 50 | — | ISO 868 |
| 引張弾性率 | 320 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 引張破断強度 | 21 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 引張破断呼びひずみ | 200 | % | ISO 527-1/-2 |
| 応力@5%歪み | 10.7 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 伸び率10%時の応力 | 14 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 応力@50%歪み | 15 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 伸び率100%時の応力 | 16 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 熱的特性 | | | |
| 融点 (10°C/min) | 207 | °C | ISO 11357-1/-3 |
| その他特性 | | | |
| 密度 | 1220 | kg/m ³ | ISO 1183 |
| 吸水率 (水中) | 130 | % | Sim. to ISO 62 |

ここで言及されているすべての商標は Envalior の商標です。

売主は、売主による納品日において製品が合意された仕様に準拠していることを独占的に表明し、保証します。売主は、明示的か黙示的かを問わず、その他の表明または保証を行いません。

販売者は、顧客の製品の設計について責任を負わず、販売者の製品が安全であり、適用法および規制に準拠し、技術的またはその他の目的で使用目的に適合しているかどうかを判断するのは顧客の責任です。

販売者は、特定の用途に対する自社製品の適合性を推奨または主張するものではなく、明示的か黙示的かを問わず、その点に関するあらゆる表明または保証を否認します。

代表的な値は単なる指標であり、拘束力のある仕様として解釈されるべきではありません。製品内の着色剤やその他の添加剤により、標準値に大きな変動が生じる可能性があります。

著作権 © Envalior 2024. 全著作権所有。Envalior の事前の書面による許可がない限り、情報のいかなる部分も、コピー、記録、その他の電子的または機械的方法を含む、いかなる形式または手段によっても複製、配布、または送信することはできません。