

Durethan® A30SH3.0 SR2

PA66

Universaltype, Unverstärkt

Datum: 2024-08-24

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
MECHANISCHE KENNWERTE			
	TR. / KOND.		
Zug-Modul	3600 / 1700	MPa	ISO 527-1/-2
Nominelle Bruchdehnung	5 / >50	%	ISO 527-1/-2
Streckspannung	95 / 60	MPa	ISO 527-1/-2
Streckdehnung	4.5 / 18	%	ISO 527-1/-2
Biegemodul	3200 / 1400	MPa	ISO 178
Biegefestigkeit	135 / 60	MPa	ISO 178
Charpy-Schlagzähigkeit (+23°C)	150 / N	kJ/m²	ISO 179/1eU
Charpy-Schlagzähigkeit (-30°C)	100 / 100	kJ/m²	ISO 179/1eU
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	<10 / 12	kJ/m²	ISO 179/1eA
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	<10 / <10	kJ/m²	ISO 179/1eA
Izod-Kerbschlagzähigkeit (23°C)	<10 / <10	kJ/m²	ISO 180/1A
THERMISCHE KENNWERTE			
	TR. / KOND.		
Schmelztemperatur (10°C/min)	263 / *	°C	ISO 11357-1/-3
Formbeständigkeitstemperatur (1.8 MPa)	75 / *	°C	ISO 75-1/-2
Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa)	230 / *	°C	ISO 75-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	0.7 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	0.8 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
ELEKTRISCHE KENNWERTE			
	TR. / KOND.		
Dielektrizitätszahl (100Hz)	3.8 / 4.4	–	IEC 62631-2-1
Dielektrizitätszahl (1 MHz)	3.4 / 4.1	–	IEC 62631-2-1

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Eigenschaftsdaten

Durethan® A30SH3.0 SR2

Datum: 2024-08-24

<i>EIGENSCHAFTEN</i>	<i>TYPISCHE DATEN</i>	<i>EINHEIT</i>	<i>TESTVERFAHREN</i>
Dielektr. Verlustfaktor (100Hz)	70 / 1100	E-4	IEC 62631-2-1
Dielektr. Verlustfaktor (1 MHz)	170 / 900	E-4	IEC 62631-2-1
Elektrische Durchschlagfestigkeit	30 / 30	kV/mm	IEC 60243-1
SONSTIGE KENNWERTE			
	<i>TR. / KOND.</i>		
Wasseraufnahme	8.5 / *	%	Sim. to ISO 62
Feuchtaufnahme	2.8 / *	%	Sim. to ISO 62
Dichte	1140 / -	kg/m³	ISO 1183
FORMMASSE-SPEZIFISCHE KENNWERTE			
	<i>TR. / KOND.</i>		
Viskositätszahl	144 / *	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628
VERARBEITUNGSEMPFEHLUNGEN			
	<i>WERT</i>		
Trocknungstemperatur Trockenlufttrockner	80	°C	
Trocknungszeit Trockenlufttrockner	2-6	h	
Restfeuchtigkeit	0.03-0.12	%	acc. to Karl Fischer
Massetemperatur (Tmin – Tmax)	275-295	°C	
Werkzeugtemperatur	80-100	°C	

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.