

Durethan[®] AKV30XTS1

PA66-GF30

Mit 30% Glasfasern verstärkt, Spritzguss, wärmestabilisiert

Datum: 2024-09-17

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
RHEOLOGISCHE KENNWERTE			TR. / KOND.
Verarbeitungsschwindung parallel	0.37 / *	%	ISO 294-4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	1.02 / *	%	ISO 294-4
MECHANISCHE KENNWERTE			TR. / KOND.
Zug-Modul	9900 / 6000	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchspannung	175 / 110	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchdehnung	3 / 5.5	%	ISO 527-1/-2
Biegemodul	9000 / 5800	MPa	ISO 178
Biegefestigkeit	270 / 180	MPa	ISO 178
Zug-Modul (200°C)	3540	MPa	ISO 527-1/-2
Charpy-Schlagzähigkeit (+23°C)	65 / –	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	9 / –	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	8 / –	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Izod-Kerbschlagzähigkeit (23°C)	10 / –	kJ/m ²	ISO 180/1A
THERMISCHE KENNWERTE			TR. / KOND.
Schmelztemperatur (10°C/min)	263 / *	°C	ISO 11357-1/-3
Formbeständigkeits temperatur (1.8 MPa)	235 / *	°C	ISO 75-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	0.25 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	0.9 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
SONSTIGE KENNWERTE			TR. / KOND.

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Eigenschaftsdaten

Durethan® AKV30XTS1

Datum: 2024-09-17

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
Dichte	1360 / –	kg/m³	ISO 1183

VERARBEITUNGSEMPFEHLUNGEN	WERT	
Trocknungstemperatur Trockenlufttrockner	80	°C
Trocknungszeit Trockenlufttrockner	2–6	h
Restfeuchtigkeit	0.03–0.12	% acc. to Karl Fischer
Massetemperatur (Tmin – Tmax)	270–290	°C
Werkzeugtemperatur	80–120	°C
zulässige Verweilzeit bei Tmax	<5	min

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.