

Durethan[®] BC700HTS DUSXBL

PA*-I

吹塑级别, 非增强, 热稳定, 耐冲击改性

Print Date: 2024-08-24

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	980 / 210	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力	37 / -	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率	6.5 / -	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	980 / 230	MPa	ISO 178
弯曲强度	35 / 12	MPa	ISO 178
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	N / N	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	N / -	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	105 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	75 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	90 / -	kJ/m ²	ISO 180/1A
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	212 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	48 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	53 / *	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	2 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	2 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
其它性能	干 / 已调节		
吸水率	8.1 / *	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	1.9 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1030 / -	kg/m ³	ISO 1183
0	数值		
Drying temperature dry air dryer	80	°C	

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。

卖方独家声明并保证, 在卖方交付之日, 产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。

卖方对客户产品的设计不承担任何责任, 客户有责任确定卖方的产品是安全的, 符合应用法律和法规, 并且在技术上或其他方面适合其预期用途。

卖方不认可或声称其产品适合特定应用, 并且否认在这方面的每一项陈述或保证, 无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考, 不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生变化。

版权所有 © Envalior 2024. 保留所有权利。 未经 Envalior

事先书面许可, 不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分, 包括复印、记录或其他电子或机械方法。

性能

Durethan[®] BC700HTS DUSXBL

Print Date: 2024-08-24

性能	典型资料	单位	测试方法
Drying time dry air dryer	2-6	h	
Residual moisture content	0.00-0.06	%	acc. to Karl Fischer
Melt temperature (Tmin - Tmax)	230-280	°C	
Mold temperature	60-90	°C	

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。

卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。

卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。未经 Envalior

事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。