性能

Envalior
Imagine the Future

Durethan® BKV15H2.0 DUS008

PA6-GF15

15% 玻纤增强, 注塑成型, 热稳定

Print Date: 2025-11-26

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	干 / 已调节		
成型收缩率(平行)	0.5 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	0.8 / *	%	ISO 294-4
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	6000 / 3500	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	125 / 65	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3 / 12	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	5700 / 2800	MPa	ISO 178
弯曲强度	200 / 100	MPa	ISO 178
拉伸模量 (200°C)	1600	MPa	ISO 527-1/-2
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	45 / 80	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	40 / 40	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	7 / 15	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	6 / 6	kJ/m²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	6 / 10	kJ/m²	ISO 180/1A
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	195 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	215 / *	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.3 / *	E−4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	1 / *	E−4/°C	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / *	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	3 / *	mm	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	HB / *	class	IEC 60695-11-10

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。
版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。

Durethan® BKV15H2.0 DUS008

Print Date: 2025-11-26

性能	典型资料	单位	测试方法
测试厚度	0.75 / *	mm	IEC 60695-11-10
灼热丝燃烧指数GWFI	675 / -	°C	IEC 60695-2-12
GWFI (厚度(1))	1.5 / -	mm	IEC 60695-2-12

电性能	干 / 已调节		
相对介电常数(100Hz)	4.6 / -	–	IEC 62631-2-1
相对介电常数(1MHz)	4 / -	–	IEC 62631-2-1
介质损耗因子(100Hz)	230 / -	E–4	IEC 62631-2-1
介质损耗因子(1MHz)	270 / -	E–4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	1E12 / 1E10	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	- / 1E13	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	25 / 20	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	425 / -	V	IEC 60112

其它性能	干 / 已调节		
吸水率	8 / *	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	2.5 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1230 / -	kg/m³	ISO 1183

0	数值		
空气干燥机干燥温度	80	°C	
空气干燥机干燥温度	2-6	h	
残余水分含量	0.03-0.12	%	acc. to Karl Fischer
熔体温度(Tmin - Tmax)	260-290	°C	
模具温度	80-100	°C	

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。
版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。