

Durethan® BKV30FN01

PA6–GF30 FR(40+72)

Mit 30% Glasfasern verstärkt, Spritzguss, flammwidrig (halogenfrei), wärmestabilisiert

Datum: 2024–08–24

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
RHEOLOGISCHE KENNWERTE			
	TR. / KOND.		
Verarbeitungsschwindung parallel	0.2 / *	%	ISO 294–4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	0.7 / *	%	ISO 294–4
MECHANISCHE KENNWERTE			
	TR. / KOND.		
Zug–Modul	10300 / 6700	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchspannung	130 / 90	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchdehnung	3 / 6	%	ISO 527–1/–2
Biegemodul	10400 / 6500	MPa	ISO 178
Biegefestigkeit	230 / 140	MPa	ISO 178
Charpy–Schlagzähigkeit (+23°C)	60 / 60	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Charpy–Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	<10 / <10	kJ/m ²	ISO 179/1eA
THERMISCHE KENNWERTE			
	TR. / KOND.		
Schmelztemperatur (10°C/min)	220 / *	°C	ISO 11357–1/–3
Formbeständigkeitstemperatur (1.8 MPa)	205 / *	°C	ISO 75–1/–2
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	0.2 / *	E–4/°C	ISO 11359–1/–2
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	0.8 / *	E–4/°C	ISO 11359–1/–2
Brennbarkeit bei nominal 1.5mm	V–0 / *	class	IEC 60695–11–10
geprüfte Probekörperdicke	1.5 / *	mm	IEC 60695–11–10
Brennbarkeit bei Dicke 0.75mm	V–0 / *	class	IEC 60695–11–10
geprüfte Probekörperdicke	0.75 / *	mm	IEC 60695–11–10
Glühdrahtentflammbarkeitszahl GWFI	960 / –	°C	IEC 60695–2–12

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und –vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Durethan® BKV30FN01

Datum: 2024-08-24

<i>EIGENSCHAFTEN</i>	<i>TYPISCHE DATEN</i>	<i>EINHEIT</i>	<i>TESTVERFAHREN</i>
GWFI – geprüfte Probekörperdicke (1)	0.75 / –	mm	IEC 60695-2-12
Glühdrahtentflammbarkeitszahl GWFI	960 / –	°C	IEC 60695-2-12
GWFI – geprüfte Probekörperdicke (2)	1.5 / –	mm	IEC 60695-2-12
<i>ELEKTRISCHE KENNWERTE</i>		<i>TR. / KOND.</i>	
Dielektrizitätszahl (100Hz)	4.2 / 8.8	–	IEC 62631-2-1
Dielektrizitätszahl (1 MHz)	3.7 / 4.2	–	IEC 62631-2-1
Dielektr. Verlustfaktor (100Hz)	160 / –	E-4	IEC 62631-2-1
Dielektr. Verlustfaktor (1 MHz)	155 / –	E-4	IEC 62631-2-1
Spezifischer Durchgangswiderstand	>1E13 / 7.1E10	Ohm*m	IEC 62631-3-1
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	600 / –	V	IEC 60112
<i>SONSTIGE KENNWERTE</i>		<i>TR. / KOND.</i>	
Wasseraufnahme	4.8 / *	%	Sim. to ISO 62
Feuchtigkeitsaufnahme	1.5 / *	%	Sim. to ISO 62
Dichte	1430 / –	kg/m³	ISO 1183
<i>VERARBEITUNGSEMPFEHLUNGEN</i>		<i>WERT</i>	
Trocknungstemperatur Trockenlufttrockner	80	°C	
Trocknungszeit Trockenlufttrockner	2-6	h	
Restfeuchtigkeit	0.03-0.07	%	acc. to Karl Fischer
Massetemperatur (Tmin – Tmax)	250-270	°C	
Werkzeugtemperatur	80-100	°C	

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.