

# Durethan® BKV60H3.0EF

## PA6–GF60

Mit 60% Glasfasern verstärkt, Spritzguss, wärmostabilisiert, Improved flow

Datum: 2024–08–24

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
<b>RHEOLOGISCHE KENNWERTE</b>			
	<b>TR. / KOND.</b>		
Verarbeitungsschwindung parallel	0.3 / *	%	ISO 294–4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	0.5 / *	%	ISO 294–4
<b>MECHANISCHE KENNWERTE</b>			
	<b>TR. / KOND.</b>		
Zug–Modul	20000 / 12500	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchspannung	230 / 158	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchdehnung	2.5 / 3.5	%	ISO 527–1/–2
Biegemodul	20200 / 13500	MPa	ISO 178
Biegefestigkeit	390 / 250	MPa	ISO 178
Charpy–Schlagzähigkeit (+23°C)	95 / 95	kJ/m²	ISO 179/1eU
Charpy–Schlagzähigkeit (–30°C)	95 / 95	kJ/m²	ISO 179/1eU
Charpy–Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	17 / 24	kJ/m²	ISO 179/1eA
Charpy–Kerbschlagzähigkeit (–30°C)	17 / –	kJ/m²	ISO 179/1eA
Izod–Kerbschlagzähigkeit (23°C)	18 / 25	kJ/m²	ISO 180/1A
<b>THERMISCHE KENNWERTE</b>			
	<b>TR. / KOND.</b>		
Schmelztemperatur (10°C/min)	221 / *	°C	ISO 11357–1/–3
Formbeständigkeitstemperatur (1.8 MPa)	213 / *	°C	ISO 75–1/–2
Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa)	220 / *	°C	ISO 75–1/–2
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	0.1 / *	E–4/°C	ISO 11359–1/–2
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	0.8 / *	E–4/°C	ISO 11359–1/–2
Glühdrahtentflammbarkeitszahl GWFI	700 / –	°C	IEC 60695–2–12

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und –vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

**Durethan® BKV60H3.0EF**

Datum: 2024-08-24

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
GWFI – geprüfte Probekörperdicke (1)	0.75 / –	mm	IEC 60695-2-12
Glühdrahtentflammbarkeitszahl GWFI	725 / –	°C	IEC 60695-2-12
GWFI – geprüfte Probekörperdicke (2)	1.5 / –	mm	IEC 60695-2-12
Glühdrahtentzündungstemperatur GWIT	725 / –	°C	IEC 60695-2-13
GWIT – geprüfte Probekörperdicke (1)	0.75 / –	mm	IEC 60695-2-13
Glühdrahtentzündungstemperatur GWIT	750 / –	°C	IEC 60695-2-13
GWIT – geprüfte Probekörperdicke (2)	1.5 / –	mm	IEC 60695-2-13

ELEKTRISCHE KENNWERTE	TR. / KOND.		
Dielektrizitätszahl (100Hz)	4.3 / 8.71	–	IEC 62631-2-1
Dielektrizitätszahl (1 MHz)	5.07 / 4.68	–	IEC 62631-2-1
Dielektr. Verlustfaktor (100Hz)	0.02 / 0.1	E-4	IEC 62631-2-1
Dielektr. Verlustfaktor (1 MHz)	0.03 / 0.06	E-4	IEC 62631-2-1
Spezifischer Durchgangswiderstand	6.14E12 / 6.6E10	Ohm*m	IEC 62631-3-1
Spezifischer Oberflächenwiderstand	* / 2.64E14	Ohm	IEC 62631-3-2
Elektrische Durchschlagfestigkeit	28.6 / 25.8	kV/mm	IEC 60243-1
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	600 / –	V	IEC 60112

SONSTIGE KENNWERTE	TR. / KOND.		
Dichte	1710 / –	kg/m³	ISO 1183

VERARBEITUNGSEMPFEHLUNGEN	WERT		
Trocknungstemperatur Trockenlufttrockner	80	°C	
Trocknungszeit Trockenlufttrockner	2-6	h	
Restfeuchtigkeit	0.05-0.15	%	acc. to Karl Fischer
Massetemperatur (Tmin – Tmax)	270-290	°C	
Werkzeugtemperatur	80-120	°C	

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.