

# Durethan® BLUEBKV60EF DUS097

## PA6–GF60

Mit 60% Glasfasern verstärkt, Spritzguss, wärmostabilisiert, Improved flow, Rezyklatanteil

Datum: 2024–12–19

### Sustainability

Bio-based  
 Mass balanced  
 Recycled based

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
<b>RHEOLOGISCHE KENNWERTE</b>			
	<b>TR. / KOND.</b>		
Verarbeitungsschwindung parallel	0.3 / *	%	ISO 294–4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	0.6 / *	%	ISO 294–4
<b>MECHANISCHE KENNWERTE</b>			
	<b>TR. / KOND.</b>		
Zug–Modul	19400 / 12000	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchspannung	230 / 150	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchdehnung	2.5 / 3.5	%	ISO 527–1/–2
Biegemodul	18000 / 12500	MPa	ISO 178
Biegefestigkeit	375 / 240	MPa	ISO 178
Charpy–Schlagzähigkeit (+23°C)	95 / 95	kJ/m²	ISO 179/1eU
Charpy–Schlagzähigkeit (–30°C)	95 / 95	kJ/m²	ISO 179/1eU
Charpy–Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	17 / 24	kJ/m²	ISO 179/1eA
Charpy–Kerbschlagzähigkeit (–30°C)	17 / –	kJ/m²	ISO 179/1eA
Izod–Kerbschlagzähigkeit (23°C)	18 / 29	kJ/m²	ISO 180/1A
<b>THERMISCHE KENNWERTE</b>			
	<b>TR. / KOND.</b>		
Schmelztemperatur (10°C/min)	221 / *	°C	ISO 11357–1/–3
Formbeständigkeitstemperatur (1.8 MPa)	213 / *	°C	ISO 75–1/–2

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und –vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

**Durethan® BLUEBKV60EF DUS097**

Datum: 2024-12-19

<b>EIGENSCHAFTEN</b>	<b>TYPISCHE DATEN</b>	<b>EINHEIT</b>	<b>TESTVERFAHREN</b>
Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa)	220 / *	°C	ISO 75-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	0.1 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	0.8 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
<b>ELEKTRISCHE KENNWERTE</b>			
	<b>TR. / KOND.</b>		
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	600 / –	V	IEC 60112
<b>SONSTIGE KENNWERTE</b>			
	<b>TR. / KOND.</b>		
Wasseraufnahme	3.75 / *	%	Sim. to ISO 62
Feuchtigkeitsaufnahme	1.18 / *	%	Sim. to ISO 62
Dichte	1700 / –	kg/m³	ISO 1183
<b>VERARBEITUNGSEMPFEHLUNGEN</b>			
	<b>WERT</b>		
Trocknungstemperatur Trockenlufttrockner	80	°C	
Trocknungszeit Trockenlufttrockner	2-6	h	
Restfeuchtigkeit	0.05-0.15	%	acc. to Karl Fischer
Massetemperatur (Tmin – Tmax)	270-290	°C	
Werkzeugtemperatur	80-120	°C	

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsvorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.