

Durethan[®] C38F

PA*

非強化, フィルム押し出し, 押し出し, フードコンタクト, 透明, 中粘度, 添加剤なし

Print Date: 2024年09月26日

諸特性	代表値	単位	試験方法
熱的特性			
乾燥/調湿			
融点 (10°C/min)	212 / *	°C	ISO 11357-1/-3
電気特性			
乾燥/調湿			
比誘電率 (1MHz)	- / 3	—	IEC 62631-2-1
体積固有抵抗率	- / 1E11	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面抵抗率	* / 1E11	Ohm	IEC 62631-3-2
絶縁破壊強さ	- / 30	kV/mm	IEC 60243-1
その他特性			
乾燥/調湿			
吸水率 (水中)	10 / *	%	Sim. to ISO 62
吸湿率 (23°C/50% RH)	3 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1130 / -	kg/m ³	ISO 1183
材料特性			
乾燥/調湿			
粘度数	190 / *	cm ³ /g	ISO 307, 1157, 1628

ここで言及されているすべての商標は Envalior の商標です。

売主は、売主による納品日において製品が合意された仕様に準拠していることを独占的に表明し、保証します。売主は、明示的か黙示的かを問わず、その他の表明または保証を行いません。

販売者は、顧客の製品の設計について責任を負わず、販売者の製品が安全であり、適用法および規制に準拠し、技術的またはその他の目的で使用目的に適合しているかどうかを判断するのは顧客の責任です。

販売者は、特定の用途に対する自社製品の適合性を推奨または主張するものではなく、明示的か黙示的かを問わず、その点に関するあらゆる表明または保証を否認します。

代表的な値は単なる指標であり、拘束力のある仕様として解釈されるべきではありません。製品内の着色剤やその他の添加剤により、標準値に大きな変動が生じる可能性があります。

著作権 © Envalior 2024. 全著作権所有。Envalior の事前の書面による許可がない限り、情報のいかなる部分も、コピー、記録、その他の電子的または機械的方法を含む、いかなる形式または手段によっても複製、配布、または送信することはできません。