

Durethan[®] C38FAM

PA*

フィルム押出し, 非強化, 押出, フードコンタクト

Print Date: 2025年01月23日

諸特性	代表値	単位	試験方法
熱的特性			
乾燥/調湿			
融点 (10°C/min)	212 / *	°C	ISO 11357-1/-3
電気特性			
乾燥/調湿			
比誘電率 (1MHz)	- / 3	—	IEC 62631-2-1
体積固有抵抗率	- / 1E11	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面抵抗率	* / 1E11	Ohm	IEC 62631-3-2
絶縁破壊強さ	- / 30	kV/mm	IEC 60243-1
その他特性			
乾燥/調湿			
吸水率 (水中)	10 / *	%	Sim. to ISO 62
吸湿率 (23°C/50% RH)	3 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1130 / -	kg/m ³	ISO 1183
0	値		
乾燥温度	80	°C	
ドライエアーでの乾燥時間	2-6	h	