

# Novamid® 1010GN2–15Z BK701

## PA6–GF15 FR(17)

*Mit 15% Glasfasern verstärkt, flammwidrig, leicht zu verarbeitender Werkstoff, Spritzguss, sehr gute Fließfähigkeit*

Datum: 2025–10–04

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN		EINHEIT	TESTVERFAHREN
<b>RHEOLOGISCHE KENNWERTE</b>				<b>TR. / KOND.</b>
Verarbeitungsschwindung parallel	0.3 / *		%	ISO 294–4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	1.1 / *		%	ISO 294–4
<b>MECHANISCHE KENNWERTE</b>				<b>TR. / KOND.</b>
Bruchspannung	118 / –		MPa	ISO 527–1/–2
Bruchdehnung	2.5 / –		%	ISO 527–1/–2
Biegemodul	6000 / 4200		MPa	ISO 178
Biegefestigkeit	175 / 130		MPa	ISO 178
Charpy–Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	6.5 / 8		kJ/m²	ISO 179/1eA
<b>THERMISCHE KENNWERTE</b>				<b>TR. / KOND.</b>
Schmelztemperatur (10°C/min)	220 / *		°C	ISO 11357–1/–3
Formbeständigkeitstemperatur (1.8 MPa)	205 / *		°C	ISO 75–1/–2
Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa)	220 / *		°C	ISO 75–1/–2
<b>SONSTIGE KENNWERTE</b>				<b>TR. / KOND.</b>
Feuchtigkeitsaufnahme	1.6 / *		%	Sim. to ISO 62
Dichte	1480 / –		kg/m³	ISO 1183

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.  
 Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und –vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.  
 Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.  
 Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.