

Novamid[®] 2030CA FC

PA6/66

フィルム押出し, すべり性, 核剤入り, 高粘度, フードコンタクト

Print Date: 2024年10月25日

フィルム押出加工に最適です。
食品接触品質。
フィルムの柔軟性、透明性、伸縮性を向上させます。

諸特性	代表値	単位	試験方法
熱的特性	乾燥/調湿		
融点 (10°C/min)	200 / *	°C	ISO 11357-1/-3
その他特性	乾燥/調湿		
吸湿率 (23°C/50% RH)	2.8 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1130 / -	kg/m ³	ISO 1183
材料特性	乾燥/調湿		
粘度数	246 / *	cm ³ /g	ISO 307, 1157, 1628

Novamid[®] 2030CA FC

Print Date: 2024年10月25日

粘度-せん断速度

