

Novamid® 3021GH30 BK629

PA66-GF30

Mit 30% Glasfasern verstärkt, wärmestabilisiert

Datum: 2025-10-04

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
RHEOLOGISCHE KENNWERTE			TR. / KOND.
Verarbeitungsschwindung parallel	0.4 / *	%	Sim. to ISO 294-4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	1.3 / *	%	Sim. to ISO 294-4
MECHANISCHE KENNWERTE			TR. / KOND.
Zug-Modul	9700 / 6500	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchspannung	170 / 130	MPa	ISO 527-1/-2
Bruchdehnung	2.6 / 4	%	ISO 527-1/-2
Biegemodul	8300 / 6500	MPa	ISO 178
Biegefestigkeit	265 / 200	MPa	ISO 178
Charpy-Schlagzähigkeit (+23°C)	84 / 110	kJ/m²	ISO 179/1eU
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	11 / 13	kJ/m²	ISO 179/1eA
THERMISCHE KENNWERTE			TR. / KOND.
Schmelztemperatur (10°C/min)	260 / *	°C	ISO 11357-1/-3
Formbeständigkeitstemperatur (1.8 MPa)	244 / *	°C	ISO 75-1/-2
Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa)	260 / *	°C	ISO 75-1/-2
ELEKTRISCHE KENNWERTE			TR. / KOND.
Dielektrizitätszahl (1 MHz)	4 / -	-	IEC 62631-2-1
Dielektr. Verlustfaktor (1 MHz)	190 / -	E-4	IEC 62631-2-1
Spezifischer Durchgangswiderstand	>1E13 / -	Ohm*m	IEC 62631-3-1
Spezifischer Oberflächenwiderstand	- / 4E14	Ohm	IEC 62631-3-2
Elektrische Durchschlagfestigkeit	26 / -	kV/mm	IEC 60243-1

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.
 Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.
 Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.
 Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Eigenschaftsdaten

Novamid® 3021GH30 BK629

Datum: 2025-10-04

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	550 / –	V	IEC 60112

SONSTIGE KENNWERTE	TR. / KOND.		
Feuchtigkeitsaufnahme	1.7 / *	%	Sim. to ISO 62
Dichte	1370 / –	kg/m³	ISO 1183

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.