

Novamid[®] N-X160


PA6/66

挤出

Print Date: 2024-03-27

性能	典型资料	单位	测试方法
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	193 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能	干 / 已调节		
吸湿率	3.5 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1140 / -	kg/m ³	ISO 1183
材料特性	干 / 已调节		
粘数	183 / *	cm ³ /g	ISO 307, 1157, 1628

粘度 - 剪切速度



这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。

卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。

卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024. 保留所有权利。 未经 Envalior

事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。