

Nylatron<sup>®</sup> NSB-90

PA66

摩擦磨损改良

Print Date: 2024-03-27

性能	典型资料	单位	测试方法
<b>机械性能</b>	干 / 已调节		
拉伸模量	2800 / -	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力	65 / -	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率	5 / -	%	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	10 / -	%	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	4.7 / -	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
弯曲模量	2700 / -	MPa	ISO 178
弯曲强度	110 / -	MPa	ISO 178
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	4.7 / -	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
<b>热性能</b>	干 / 已调节		
热变形温度(1.80 MPa)	80 / *	°C	ISO 75-1/-2
<b>其它性能</b>	干 / 已调节		
吸水率	7.6 / *	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	2.1 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1180 / *	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。

卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。

卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生变化。

版权所有 © Envalior 2024. 保留所有权利。 未经 Envalior

事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。