性能

Envalior
Imagine the Future

Pocan® B1205HR

PBT

注塑成型, 非增强, 耐水解性

Print Date: 2025-10-17

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	**数值**		
熔体体积流动速率	50	cm³/10min	ISO 1133
温度	260	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
成型收缩率(垂直)	2.1	%	ISO 294-4
成型收缩率(平行)	2.1	%	ISO 294-4
机械性能	**数值**		
拉伸模量	2600	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力	55	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率	3.5	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	2600	MPa	ISO 178
弯曲强度	85	MPa	ISO 178
弯曲强度对应的弯曲应变	5.6	%	ISO 178-A
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	150	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	100	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	4	kJ/m²	ISO 179/1eA
悬臂梁冲击强度 (+23°C)	120	kJ/m²	ISO 180/1U
Izod冲击强度(-30°C)	65	kJ/m²	ISO 180-1U
热性能	**数值**		
熔融温度(10°C/min)	225	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	75	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	140	°C	ISO 75-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	0.75	mm	IEC 60695-11-10

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显着变化。
版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。

Pocan® B1205HR

Print Date: 2025-10-17

性能	典型资料	单位	测试方法
燃烧性（1.5mm厚度）	HB	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	1.5	mm	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	HB	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	3	mm	IEC 60695-11-10

电性能	数值		
相对漏电起痕指数	600	V	IEC 60112
相对漏电起痕常数（PLC）	0	class	UL 746A

其它性能	数值		
密度	1290	kg/m³	ISO 1183

0	数值		
循环空气干燥机干燥温度	120	°C	
循环空气干燥机干燥温度	4-8	h	
残余水分含量	0.00-0.02	%	acc. to Karl Fischer
熔体温度(Tmin - Tmax)	250-270	°C	
模具温度	80-100	°C	

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。
版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。