

Pocan[®] B3235 POS151

PBT–GF30

Mit 30% Glasfasern verstärkt, Spritzguss, UV stabilisiert

Datum: 2024–10–08

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
RHEOLOGISCHE KENNWERTE			
	WERT		
Schmelzevolumenrate	17	cm ³ /10min	ISO 1133
Temperatur	260	°C	ISO 1133
Belastung	2.16	kg	ISO 1133
Verarbeitungsschwindigkeit senkrecht	1.1	%	ISO 294–4
Verarbeitungsschwindigkeit parallel	0.4	%	ISO 294–4
MECHANISCHE KENNWERTE			
	WERT		
Zug–Modul	9800	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchspannung	140	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchdehnung	2.9	%	ISO 527–1/–2
Biegemodul	9800	MPa	ISO 178
Biegefestigkeit	225	MPa	ISO 178
Flexural strain at flexural strength	3.4	%	ISO 178–A
Charpy–Schlagzähigkeit (+23°C)	65	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Charpy–Schlagzähigkeit (–30°C)	60	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Charpy–Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	8.6	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy–Kerbschlagzähigkeit (–30°C)	8.2	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Izod–Schlagzähigkeit (+23°C)	55	kJ/m ²	ISO 180/1U
Izod impact strength (–30°C)	55	kJ/m ²	ISO 180–1U
THERMISCHE KENNWERTE			
	WERT		
Schmelztemperatur (10°C/min)	225	°C	ISO 11357–1/–3

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und –vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Eigenschaftsdaten

Pocan[®] B3235 POS151

Datum: 2024-10-08

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
Formbeständigkeitstemperatur (1.8 MPa)	210	°C	ISO 75-1/-2
Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa)	220	°C	ISO 75-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	0.3	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	1.1	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Brennbarkeit bei Dicke 0.75mm	HB	class	IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	0.75	mm	IEC 60695-11-10
Brennbarkeit bei nominal 1.5mm	HB	class	IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	1.5	mm	IEC 60695-11-10
Brennbarkeit-Sauerstoff-Index	20	%	ISO 4589-1/-2
Glühdrahtentflammbarkeitszahl GWFI	650	°C	IEC 60695-2-12
GWFI – geprüfte Probekörperdicke (1)	2	mm	IEC 60695-2-12

ELEKTRISCHE KENNWERTE

WERT

Dielektrizitätszahl (100Hz)	4	–	IEC 62631-2-1
Dielektrizitätszahl (1 MHz)	3.8	–	IEC 62631-2-1
Elektrische Durchschlagfestigkeit	29	kV/mm	IEC 60243-1

SONSTIGE KENNWERTE

WERT

Wasseraufnahme	0.4	%	Sim. to ISO 62
Feuchtaufnahme	0.1	%	Sim. to ISO 62
Dichte	1550	kg/m ³	ISO 1183

VERARBEITUNGSEMPFEHLUNGEN

WERT

Trocknungstemperatur Umlufttrockner	120	°C	
Trocknungszeit Umlufttrockner	4-8	h	
Restfeuchtigkeit	0.00-0.02	%	acc. to Karl Fischer
Massetemperatur (Tmin – Tmax)	250-270	°C	
Werkzeugtemperatur	80-100	°C	

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.