性能

Envalior
Imagine the Future

Pocan® T3150XF

(PBT+PET)-GF55

55% 玻纤增强, 注塑成型, 高流动性, 低翘曲

Print Date: 2025-10-04

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	**数值**		
熔体体积流动速率	30	cm³/10min	ISO 1133
温度	270	°C	ISO 1133
负荷	5	kg	ISO 1133
成型收缩率(垂直)	0.8	%	ISO 294-4
成型收缩率(平行)	0.3	%	ISO 294-4
机械性能	**数值**		
拉伸模量	18500	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	160	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	1.5	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	18000	MPa	ISO 178
弯曲强度	260	MPa	ISO 178
弯曲强度对应的弯曲应变	1.9	%	ISO 178-A
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	50	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	50	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	8.3	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	9.3	kJ/m²	ISO 179/1eA
悬臂梁冲击强度 (+23°C)	45	kJ/m²	ISO 180/1U
Izod冲击强度(-30°C)	45	kJ/m²	ISO 180-1U
热性能	**数值**		
热变形温度(1.80 MPa)	210	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	230	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.1	E−4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	0.6	E−4/°C	ISO 11359-1/-2

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。
版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。

性能

Pocan® T3150XF

Print Date: 2025-10-04

性能	典型资料	单位	测试方法
电性能	**数值**		
相对漏电起痕指数	425	V	IEC 60112
其它性能	**数值**		
密度	1770	kg/m³	ISO 1183
0	**数值**		
循环空气干燥机干燥温度	120	°C	
循环空气干燥机干燥温度	4-8	h	
残余水分含量	0.00-0.02	%	acc. to Karl Fischer
熔体温度(Tmin - Tmax)	260-280	°C	
模具温度	80-100	°C	

粘度 - 剪切速度



卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。
版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。