

Stanyl® HFX82S

PA46–GF45 FR(40)

Mit 45% Glasfasern verstärkt, Frei von rotem Phosphor und Halogenen

Datum: 2024–03–27

Stanyl® HFX82S ist ein elektrofreundliches und halogenfreies flammhemmendes Hochtemperatur–Polyamid, das eine hervorragende Kombination aus hoher CTI, Fließfähigkeit und Schweißnahtfestigkeit bietet. HFX–Typen werden häufig in Anschlüssen wie USB Typ C verwendet.

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
RHEOLOGISCHE KENNWERTE			
	TR. / KOND.		
Verarbeitungsschwindung parallel	0.3 / *	%	ISO 294–4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	0.9 / *	%	ISO 294–4
MECHANISCHE KENNWERTE			
	TR. / KOND.		
Zug–Modul	15200 / 10300	MPa	ISO 527–1/–2
Zug–Modul (120°C)	7700 / –	MPa	ISO 527–1/–2
Zug–Modul (160°C)	6500	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchspannung	180 / 130	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchspannung (120°C)	100 / –	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchspannung (160°C)	80	MPa	ISO 527–1/–2
Bruchdehnung	2.2 / 2.8	%	ISO 527–1/–2
Bruchdehnung (120°C)	3.5 / –	%	ISO 527–1/–2
Bruchdehnung (160°C)	3.5	%	ISO 527–1/–2
Biegemodul	14000 / 10200	MPa	ISO 178
Biegemodul (120°C)	8300	MPa	ISO 178
Biegemodul (160°C)	7300	MPa	ISO 178
Biegefestigkeit	255 / 195	MPa	ISO 178
Biegefestigkeit (120°C)	150	MPa	ISO 178
Biegefestigkeit (160°C)	120	MPa	ISO 178
Charpy–Schlagzähigkeit (+23°C)	70 / –	kJ/m ²	ISO 179/1eU

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und –vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Eigenschaftsdaten

Stanyl® HFX82S

Datum: 2024-03-27

<i>EIGENSCHAFTEN</i>	<i>TYPISCHE DATEN</i>	<i>EINHEIT</i>	<i>TESTVERFAHREN</i>
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	13 / –	kJ/m ²	ISO 179/1eA
<i>THERMISCHE KENNWERTE</i>			
<i>TR. / KOND.</i>			
Schmelztemperatur (10°C/min)	286 / *	°C	ISO 11357-1/-3
Formbeständigkeitstemperatur (1.8 MPa)	276 / *	°C	ISO 75-1/-2
Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa)	282 / *	°C	ISO 75-1/-2
Brennbarkeit bei Dicke 3.0mm	V-0 / *	class	IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	3 / *	mm	IEC 60695-11-10
UL Registrierung	Yes / *	–	–
<i>ELEKTRISCHE KENNWERTE</i>			
<i>TR. / KOND.</i>			
Elektrische Durchschlagfestigkeit	40 / –	kV/mm	IEC 60243-1
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	600 / –	V	IEC 60112
Dielektrizitätszahl (1GHz)	4.2 / 4.4	–	IEC 61189-2-721
<i>SONSTIGE KENNWERTE</i>			
<i>TR. / KOND.</i>			
Feuchtigkeitsaufnahme	1.6 / *	%	Sim. to ISO 62
Dichte	1600 / –	kg/m ³	ISO 1183

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.