

Stanyl® TW241F3

PA46-GF15

Mit 15% Glasfasern verstärkt, wärmestabilisiert, geschmiert

Datum: 2025-10-04

Stanyl® TW241F3 ist ein Polyamid mit hoher Wärmeentwicklung, das insbesondere bei hohen Temperaturen eine hervorragende Kriechfestigkeit, Festigkeit, Steifheit und Ermüdungsbeständigkeit in Kombination mit Zykluszeitvorteilen und einem hervorragenden Fließverhalten bietet.

| EIGENSCHAFTEN | TYPISCHE DATEN | | EINHEIT | TESTVERFAHREN |
|------------------------------|----------------|-----|---------|--------------------|
| MECHANISCHE KENNWERTE | | | | TR. / KOND. |
| Zug-Modul | 6100 / 2800 | MPa | | ISO 527-1/-2 |
| Zug-Modul (120°C) | 3000 / – | MPa | | ISO 527-1/-2 |
| Zug-Modul (160°C) | 2650 | MPa | | ISO 527-1/-2 |
| Zug-Modul (180°C) | 2500 | MPa | | ISO 527-1/-2 |
| Zug-Modul (200°C) | 2350 | MPa | | ISO 527-1/-2 |
| Bruchspannung | 140 / 85 | MPa | | ISO 527-1/-2 |
| Bruchspannung (120°C) | 82 / – | MPa | | ISO 527-1/-2 |
| Bruchspannung (160°C) | 74 | MPa | | ISO 527-1/-2 |
| Bruchspannung (180°C) | 70 | MPa | | ISO 527-1/-2 |
| Bruchspannung (200°C) | 66 | MPa | | ISO 527-1/-2 |
| Bruchdehnung | 3.5 / 12 | % | | ISO 527-1/-2 |
| Bruchdehnung (120°C) | 13 / – | % | | ISO 527-1/-2 |
| Bruchdehnung (160°C) | 12 | % | | ISO 527-1/-2 |
| Bruchdehnung (180°C) | 12 | % | | ISO 527-1/-2 |
| Bruchdehnung (200°C) | 12 | % | | ISO 527-1/-2 |
| Biegemodul | 5800 / 2800 | MPa | | ISO 178 |
| Biegemodul (120°C) | 2700 | MPa | | ISO 178 |
| Biegemodul (160°C) | 2600 | MPa | | ISO 178 |
| Biegefestigkeit | 235 / 125 | MPa | | ISO 178 |
| Biegefestigkeit (120°C) | 80 | MPa | | ISO 178 |

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Eigenschaftsdaten

Stanyl® TW241F3

Datum: 2025-10-04

| EIGENSCHAFTEN | TYPISCHE DATEN | EINHEIT | TESTVERFAHREN |
|--|----------------|-------------------|-----------------|
| Biegefestigkeit (160°C) | 75 | MPa | ISO 178 |
| Charpy-Schlagzähigkeit (+23°C) | 50 / 100 | kJ/m ² | ISO 179/1eU |
| Charpy-Schlagzähigkeit (-30°C) | 45 / 50 | kJ/m ² | ISO 179/1eU |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C) | 6 / 13 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C) | 6 / 6 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Izod-Kerbschlagzähigkeit (23°C) | 6 / 13 | kJ/m ² | ISO 180/1A |
| Izod-Kerbschlagzähigkeit (-40°C) | 6 / 6 | kJ/m ² | ISO 180/1A |
| THERMISCHE KENNWERTE | TR. / KOND. | | |
| Schmelztemperatur (10°C/min) | 295 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
| Formbeständigkeitstemperatur (1.8 MPa) | 275 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa) | 290 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| Coeff. of linear therm. expansion (parallel) | 0.5 | E-4/°C | ASTM D696 |
| Coeff. of linear therm. expansion (normal) | 0.8 | E-4/°C | ASTM D696 |
| Wärmeleitfähigkeit in der Ebene | 0.33 | W/(m K) | ASTM E1461 |
| Wärmeleitfähigkeit quer zur Ebene | 0.29 | W/(m K) | ASTM E1461 |
| Brennbarkeit bei Dicke 3.0mm | HB / * | class | IEC 60695-11-10 |
| geprüfte Probekörperdicke | 3 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
| UL Registrierung | Yes / * | — | — |
| Rel. Temperaturindex –elektrisch | 65 | °C | UL746B |
| RTI elektrisch – geprüfte Probekörperdicke (1) | 0.75 | mm | UL746B |
| SONSTIGE KENNWERTE | TR. / KOND. | | |
| Feuchtigkeitsaufnahme | 3.15 / * | % | Sim. to ISO 62 |
| Dichte | 1290 / – | kg/m ³ | ISO 1183 |


Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und –vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.
Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.
Copyright © Envalor 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalor in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Eigenschaftsdaten

Stanyl® TW241F3

Datum: 2025-10-04

Tens. fatigue 8Hz, T, R=0.1 ,
dry



Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.