

Stanyl® TW363

PA46–I

Wärmestabilisiert, schlagzäh-modifiziert

Datum: 2024–06–20

Stanyl® TW363 ist ein schlagzähmodifiziertes Hochwärmepolyamid, das hervorragende Verschleiß- und Reibungseigenschaften in Kombination mit hervorragender Kriechfestigkeit, Festigkeit, Steifigkeit und Ermüdungsbeständigkeit bietet, insbesondere bei hohen Temperaturen in Kombination mit Zykluszeitvorteilen und hervorragendem Fließen.

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	Einheit	TESTVERFAHREN
RHEOLOGISCHE KENNWERTE			
	TR. / KOND.		
Verarbeitungsschwindung parallel	2 / *	%	Sim. to ISO 294–4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	2 / *	%	Sim. to ISO 294–4
MECHANISCHE KENNWERTE			
	TR. / KOND.		
Zug-Modul	1850 / 600	MPa	ISO 527–1/–2
Zug-Modul (120°C)	400 / –	MPa	ISO 527–1/–2
Zug-Modul (160°C)	350	MPa	ISO 527–1/–2
Streckspannung	60 / 45	MPa	ISO 527–1/–2
Streckspannung (120°C)	35	MPa	ISO 527–1/–2
Streckspannung (160°C)	30	MPa	ISO 527–1/–2
Nominelle Bruchdehnung	>50 / >50	%	ISO 527–1/–2
Nominelle Bruchdehnung (120°C)	>50	%	ISO 527–1/–2
Nominelle Bruchdehnung (160°C)	>50	%	ISO 527–1/–2
Biegemodul	1800 / 550	MPa	ISO 178
Biegemodul (120°C)	400	MPa	ISO 178
Biegemodul (160°C)	350	MPa	ISO 178
Biegefestigkeit	80 / 40	MPa	ISO 178
Biegefestigkeit (120°C)	40	MPa	ISO 178
Biegefestigkeit (160°C)	30	MPa	ISO 178

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und –vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Stanyl® TW363

Datum: 2024-06-20

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
Charpy-Schlagzähigkeit (+23°C)	N / N	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Charpy-Schlagzähigkeit (-30°C)	N / N	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	75 / 125	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	26 / 30	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Izod-Kerbschlagzähigkeit (23°C)	80 / 125	kJ/m ²	ISO 180/1A
Izod-Kerbschlagzähigkeit (-40°C)	40 / 40	kJ/m ²	ISO 180/1A
THERMISCHE KENNWERTE		TR. / KOND.	
Schmelztemperatur (10°C/min)	295 / *	°C	ISO 11357-1/-3
Formbeständigkeitstemperatur (1.8 MPa)	90 / *	°C	ISO 75-1/-2
Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa)	200 / *	°C	ISO 75-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	1.6 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	1.8 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Temperatur Index 5000 h	135	°C	IEC 60216/ISO 527-1/-2
ELEKTRISCHE KENNWERTE		TR. / KOND.	
Spezifischer Durchgangswiderstand	1E13 / 1E7	Ohm*m	IEC 62631-3-1
Elektrische Durchschlagfestigkeit	25 / 15	kV/mm	IEC 60243-1
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	475 / -	V	IEC 60112
Dielektrizitätszahl (100Hz)	3.6 / 14	-	IEC 62631-2-1
Dielektrizitätszahl (1 MHz)	3.2 / 4	-	IEC 62631-2-1
SONSTIGE KENNWERTE		TR. / KOND.	
Feuchtigkeitsaufnahme	2.95 / *	%	Sim. to ISO 62
Dichte	1100 / -	kg/m ³	ISO 1183

Alle hier genannten Marken sind Marken von Envalior.

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2024. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.