

## Tepex® dynalite 408-C200(2)-FG290(6)/45%

## TPU-(GF+CF)62

Datum: 2025-08-21

## Tepex® dynalite 408-C200(2)-FG290(6)/45%

3K Carbon – Filament Glass core – TPU consolidated composite laminate

The datasheet is valid for this specific composition only, the characteristics of composites depend on reinforcement level and fiber orientation. Non-standard thickness may alter some or all of these properties. The data listed here are given as average product properties and should not be used to establish specification limits nor used alone as basis of design. The underlying tests were conducted at room temperature and (where possible) with 2 mm specimen thickness. For tensile and flexural tests a specimen width of 25 mm was used and is highly recommended to achieve representative results.

**Tepex®**  
**BOND**  
LAMINATES  
A company of Envalior

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN		EINHEIT	TESTVERFAHREN		
<b>LAYUP</b>	<b>WERT</b>					
Fiber	3K Carbon					
Weaving style	Twill 2/2	DIN ISO 9354				
Area weight (dry fabric)	200	g/m <sup>2</sup>	DIN EN 12127			
Weight rate (0°/90°)	50/50	%/%				
Fiber	E-Glass 204 tex					
Weaving style	Twill 2/2	DIN ISO 9354				
Area weight (dry fabric)	290	g/m <sup>2</sup>	DIN EN 12127			
Weight rate (0°/90°)	50/50	%/%				
Polymer	Thermoplastic Polyurethane (TPU)					
Fiber volume content	45	vol.-%	nominal			
Laminate thickness	2	mm	nominal			
Thickness per layer	0.25	mm	nominal			

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

## Eigenschaftsdaten

# Tepex<sup>®</sup> dynalite 408-C200(2)-FG290(6)/45%

Datum: 2025-08-21

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN		EINHEIT	TESTVERFAHREN
<b>MECHANISCHE KENNWERTE</b>				<b>TR. / KOND.</b>
Flexural Modulus	35	/ –	GPa	ISO 14125
Flexural Strength	620	/ –	MPa	ISO 14125
<b>THERMISCHE KENNWERTE</b>				<b>TR. / KOND.</b>
Dichte	1730	/ –	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
Glasübergangstemperatur (10°C/min)	94	/ *	°C	ISO 11357-1/-2

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.  
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.  
Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.  
Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.