

## Xytron™ G3020DW-FC

## PPS-GF30

30% 玻纤增强, 饮用水牌号, 食品接触级, 阻燃

Print Date: 2024-07-03

性能	典型资料	单位	测试方法
<b>流变性能</b>			
	数值		
成型收缩率(平行)	0.2	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	0.65	%	ISO 294-4
<b>机械性能</b>			
	数值		
拉伸模量	11500	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (120°C)	5600	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (160°C)	3600	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (200°C)	2800	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	175	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力 (120°C)	80	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力(160°C)	65	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸应力 (200°C)	55	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2.1	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(120°C)	3.5	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(160°C)	5	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(200°C)	5.4	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	11000	MPa	ISO 178
弯曲强度	225	MPa	ISO 178
弯曲模量 (120°C)	5300	MPa	ISO 178
弯曲模量 (160°C)	4200	MPa	ISO 178
弯曲模量 (200°C)	3500	MPa	ISO 178
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	50	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	9	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。

卖方独家声明并保证, 在卖方交付之日, 产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。

卖方对客户产品的设计不承担任何责任, 客户有责任确定卖方的产品是安全的, 符合应用法律和法规, 并且在技术上或其他方面适合其预期用途。

卖方不认可或声称其产品适合特定应用, 并且否认在这方面的每一项陈述或保证, 无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考, 不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024. 保留所有权利。 未经 Envalior

事先书面许可, 不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分, 包括复印、记录或其他电子或机械方法。

# 性能

## Xytron™ G3020DW-FC

Print Date: 2024-07-03

性能	典型资料	单位	测试方法
<b>热性能</b>			
数值			
熔融温度(10°C/min)	280	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	265	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.18	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	0.5	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数, 平行, Tg以上	0.18	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数, 垂直, Tg以上	1.2	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
<b>电性能</b>			
数值			
体积电阻率	>1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
<b>其它性能</b>			
数值			
密度	1550	kg/m³	ISO 1183
吸湿率	0.05	%	Sim. to ISO 62

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。

卖方独家声明并保证, 在卖方交付之日, 产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。

卖方对客户产品的设计不承担任何责任, 客户有责任确定卖方的产品是安全的, 符合应用法律和法规, 并且在技术上或其他方面适合其预期用途。

卖方不认可或声称其产品适合特定应用, 并且否认在这方面的每一项陈述或保证, 无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考, 不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024. 保留所有权利。 未经 Envalior

事先书面许可, 不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分, 包括复印、记录或其他电子或机械方法。