

Xytron™ M5710T

PPS-(GF+MD)

阻燃, 强化机械强度, 优异的尺寸稳定性

Print Date: 2024-03-27

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	数值		
成型收缩率(平行)	0.2	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	0.4	%	ISO 294-4
机械性能	数值		
拉伸模量	19000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	170	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力 (120°C)	105	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力(160°C)	75	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	1.3	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(120°C)	2.2	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(160°C)	2.3	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	18000	MPa	ISO 178
弯曲强度	280	MPa	ISO 178
弯曲模量 (120°C)	10000	MPa	ISO 178
弯曲模量 (160°C)	8000	MPa	ISO 178
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	39	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	40	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	8.8	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	9.8	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能	数值		
熔融温度(10°C/min)	280	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	276	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.15	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	0.35	E-4/°C	ISO 11359-1/-2

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。
卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。
版权所有 © Envalior 2024. 保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。

性能

Xytron™ M5710T

Print Date: 2024-03-27

性能	典型资料	单位	测试方法
线性热膨胀系数，平行，Tg以上	0.13	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数，垂直，Tg以上	0.9	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
电性能	数值		
体积电阻率	>1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
介电强度	26	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	175	V	IEC 60112
介质损耗因子 5GHz	50	E-4	IEC 61189-2-721
相对介电常数5GHz	4.5	—	IEC 61189-2-721
其它性能	数值		
密度	1860	kg/m³	ISO 1183

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。
卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。
版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。