

Xytron™ U3020E

PPS-I

Extrusion, schlagzäh-modifiziert

Datum: 2025-12-11

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN		EINHEIT	TESTVERFAHREN
RHEOLOGISCHE KENNWERTE				WERT
Verarbeitungsschwindung parallel	1.2	%		ISO 294-4
Verarbeitungsschwindung senkrecht	1.3	%		ISO 294-4
MECHANISCHE KENNWERTE				WERT
Zug-Modul	2850	MPa		ISO 527-1/-2
Streckspannung	67	MPa		ISO 527-1/-2
Bruchspannung	60	MPa		ISO 527-1/-2
Bruchdehnung	9	%		ISO 527-1/-2
Biegemodul	2700	MPa		ISO 178
Biegefestigkeit	90	MPa		ISO 178
Biegemodul (120°C)	360	MPa		ISO 178
Biegemodul (160°C)	240	MPa		ISO 178
Biegemodul (200°C)	200	MPa		ISO 178
Charpy-Schlagzähigkeit (+23°C)	N	kJ/m²		ISO 179/1eU
Charpy-Schlagzähigkeit (-30°C)	20	kJ/m²		ISO 179/1eU
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	11	kJ/m²		ISO 179/1eA
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	3.5	kJ/m²		ISO 179/1eA
THERMISCHE KENNWERTE				WERT
Schmelztemperatur (10°C/min)	280	°C		ISO 11357-1/-3
Formbeständigkeitstemperatur (1.8 MPa)	102	°C		ISO 75-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	0.6	E-4/°C		ISO 11359-1/-2

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.

Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.

Copyright © Envalior 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalior in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Eigenschaftsdaten

Xytron™ U3020E

Datum: 2025-12-11

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE DATEN	EINHEIT	TESTVERFAHREN
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	0.65	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient, parallel > Tg	1.1	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient, senkrecht > Tg	1.4	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
Brennbarkeit bei nominal 1.5mm	V-2	class	IEC 60695-11-10
Brennbarkeit bei Dicke 3.0mm	V-0	class	IEC 60695-11-10
ELEKTRISCHE KENNWERTE	WERT		
Spezifischer Durchgangswiderstand	>1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
Elektrische Durchschlagfestigkeit	41	kV/mm	IEC 60243-1
Dielektr. Verlustfaktor (5GHz)	23	E-4	IEC 61189-2-721
Dielektrizitätszahl (5GHz)	3.2	—	IEC 61189-2-721
SONSTIGE KENNWERTE	WERT		
Dichte	1290	kg/m³	ISO 1183

Der Verkäufer versichert und gewährleistet ausschließlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Verkäufer den vereinbarten Spezifikationen entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Design der Produkte des Kunden und es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt des Verkäufers sicher ist, den Anwendungsgesetzen und -vorschriften entspricht und technisch oder anderweitig für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Der Verkäufer befürwortet oder behauptet nicht die Eignung seiner Produkte für eine bestimmte Anwendung und lehnt diesbezüglich jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab.
Typische Werte sind lediglich Richtwerte und stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Farbstoffe im Produkt oder andere Zusatzstoffe können zu erheblichen Abweichungen der typischen Werte führen.
Copyright © Envalor 2025. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Informationen darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Envalor in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.