

## Xytron™ G3010E

## PPS-I-GF30

30% 玻纤增强, 高冲击性, 食品接触级, 饮用水牌号

Print Date: 2024-06-20

性能	典型资料	单位	测试方法
<b>流变性能</b>	数值		
成型收缩率(平行)	0.2	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	0.65	%	ISO 294-4
<b>机械性能</b>	数值		
拉伸模量	9500	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (120°C)	4600	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (160°C)	2600	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (200°C)	2000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	145	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力 (120°C)	65	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力(160°C)	50	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸应力 (200°C)	45	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2.6	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(120°C)	7	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(160°C)	8.6	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(200°C)	9.1	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	8000	MPa	ISO 178
弯曲强度	210	MPa	ISO 178
弯曲模量 (120°C)	6900	MPa	ISO 178
弯曲模量 (160°C)	2700	MPa	ISO 178
弯曲模量 (200°C)	2100	MPa	ISO 178
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	65	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	75	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	18.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	11	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。

卖方独家声明并保证, 在卖方交付之日, 产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。

卖方对客户产品的设计不承担任何责任, 客户有责任确定卖方的产品是安全的, 符合应用法律和法规, 并且在技术上或其他方面适合其预期用途。

卖方不认可或声称其产品适合特定应用, 并且否认在这方面的每一项陈述或保证, 无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考, 不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024. 保留所有权利。 未经 Envalior

事先书面许可, 不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分, 包括复印、记录或其他电子或机械方法。

## 性能

## Xytron™ G3010E

Print Date: 2024-06-20

性能	典型资料	单位	测试方法
悬臂梁冲击强度 (+23°C)	65	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1U
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	18	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度(-40°C)	12.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
<b>热性能</b>	<b>数值</b>		
熔融温度(10°C/min)	280	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	250	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.18	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	0.6	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数, 平行, Tg以上	0.14	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数, 垂直, Tg以上	1.1	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
燃烧性 (1.5mm厚度)	HB	class	IEC 60695-11-10
UL认证	Yes	-	-
厚度为h时的燃烧性	V-0	class	IEC 60695-11-10
UL认证	Yes	-	-
<b>电性能</b>	<b>数值</b>		
体积电阻率	>1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
介电强度	36	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	175	V	IEC 60112
介质损耗因子 5GHz	50	E-4	IEC 61189-2-721
相对介电常数5GHz	3.6	-	IEC 61189-2-721
<b>其它性能</b>	<b>数值</b>		
密度	1450	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
吸湿率	0.04	%	Sim. to ISO 62

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。

卖方独家声明并保证, 在卖方交付之日, 产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。

卖方对客户产品的设计不承担任何责任, 客户有责任确定卖方的产品是安全的, 符合应用法律和法规, 并且在技术上或其他方面适合其预期用途。

卖方不认可或声称其产品适合特定应用, 并且否认在这方面的每一项陈述或保证, 无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考, 不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024. 保留所有权利。 未经 Envalior

事先书面许可, 不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分, 包括复印、记录或其他电子或机械方法。