

Arnitel[®] ECO L700

TPC

22% Renewable Content, 注塑成型, 食品接触级

Print Date: 2024-04-16

Sustainability

Bio-based

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能			
数值			
熔体体积流动速率	50	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	230	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
成型收缩率(平行)	1.25	%	Sim. to ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	1.5	%	Sim. to ISO 294-4
机械性能			
数值			
绍氏硬度D (3s)	65	—	ISO 868
拉伸模量	340	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	36	MPa	ISO 527-1/-2
标称断裂应变	420	%	ISO 527-1/-2
5%应变时的应力	16.6	MPa	ISO 527-1/-2
10%应变时的应力	21.9	MPa	ISO 527-1/-2
50%应变时的应力	20.3	MPa	ISO 527-1/-2
100%应变时的应力	19.8	MPa	ISO 527-1/-2
悬臂梁缺口冲击强度(-30°C)	3.4	kJ/m ²	ISO 180/1A
撕裂强度	172	kN/m	ISO 34-1; Method B
70°C时恒定应变下的永久变形	39	%	ISO 815
热性能			
数值			
熔融温度(10°C/min)	209	°C	ISO 11357-1/-3
维卡软化温度(50°C/h 50N)	95	°C	ISO 306

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。

卖方独家声明并保证, 在卖方交付之日, 产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。

卖方对客户产品的设计不承担任何责任, 客户有责任确定卖方的产品是安全的, 符合应用法律和法规, 并且在技术上或其他方面适合其预期用途。

卖方不认可或声称其产品适合特定应用, 并且否认在这方面的每一项陈述或保证, 无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考, 不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024. 保留所有权利。 未经 Envalior

事先书面许可, 不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分, 包括复印、记录或其他电子或机械方法。

性能 (临时的)

Arnitel[®] ECO L700

Print Date: 2024-04-16

性能	典型资料	单位	测试方法
电性能			
数值			
体积电阻率	>1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	>1E15	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	20	kV/mm	IEC 60243-1
其它性能			
数值			
密度	1210	kg/m ³	ISO 1183
吸湿率	0.02	%	Sim. to ISO 62

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。

卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。

卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。 未经 Envalior

事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。