

Arnitel<sup>®</sup> ECO M700

## TPC

22% Renewable Content, 挤出级别, 食品接触级

Print Date: 2024-04-16

## Sustainability

Bio-based

性能	典型资料	单位	测试方法
<strong>流变性能</strong>			
数值			
熔体体积流动速率	5	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
温度	230	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
成型收缩率(平行)	1.5	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	1.75	%	ISO 294-4
成型收缩率(平行)	1.5	%	Sim. to ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	1.75	%	Sim. to ISO 294-4
<strong>机械性能</strong>			
数值			
绍氏硬度D (3s)	65	—	ISO 868
拉伸模量	340	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	27	MPa	ISO 527-1/-2
标称断裂应变	105	%	ISO 527-1/-2
5%应变时的应力	17	MPa	ISO 527-1/-2
10%应变时的应力	23	MPa	ISO 527-1/-2
50%应变时的应力	26	MPa	ISO 527-1/-2
100%应变时的应力	27	MPa	ISO 527-1/-2
悬臂梁缺口冲击强度(-30°C)	4.8	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
弯曲模量	350	MPa	ISO 178
70°C时恒定应变下的永久变形	40	%	ISO 815

## 机械性能 (冲压)

数值

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。

卖方独家声明并保证, 在卖方交付之日, 产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。

卖方对客户产品的设计不承担任何责任, 客户有责任确定卖方的产品是安全的, 符合应用法律和法规, 并且在技术上或其他方面适合其预期用途。

卖方不认可或声称其产品适合特定应用, 并且否认在这方面的每一项陈述或保证, 无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考, 不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024. 保留所有权利。未经 Envalior

事先书面许可, 不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分, 包括复印、记录或其他电子或机械方法。

性能 (临时的)

# Arnitel<sup>®</sup> ECO M700

Print Date: 2024-04-16

性能	典型资料	单位	测试方法
断裂应力 (垂直)	49	MPa	ISO 527-1/-2
撕裂强度 (垂直)	169	kN/m	ISO 34-1; Method B
撕裂强度 (平行)	190	kN/m	ISO 34-1; Method B
断裂应变 (垂直)	640	%	ISO 527-1/-2
热性能	数值		
熔融温度(10°C/min)	210	°C	ISO 11357-1/-3
维卡软化温度(50°C/h 50N)	99	°C	ISO 306
电性能	数值		
体积电阻率	>1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	>1E15	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	20	kV/mm	IEC 60243-1
其它性能	数值		
密度	1230	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
吸湿率	0.01	%	Sim. to ISO 62

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。

卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。

卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024. 保留所有权利。 未经 Envalior

事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。